



AGROP SWP

VÍCEVRSTVÁ MASIVNÍ DESKA

TECHNICKÁ DOKUMENTACE






TECHNICKÁ DOKUMENTACE

OBSAH

Sortiment (3vrstvé desky)	3
Sortiment (5vrstvé desky)	4
Technická specifikace AGROP SWP	5–6
Datový list AGROP SWP	7–8
Datový list AGROP STAT	9–10
Datový list AGROP FREE	11–12
Datový list NOVATOP STATIC	13–15
Podlahové a obkladové panely	16
Tabulky předběžného dimenzování	17–20
Příklad navrhování dle Z-9.1.-572	21–23
Znaky pro třídění kvalit	24–26
Možnosti obrábění	27–29
Příklady obrábění	30–31
Strukturovaný povrch	32
Limity emisí škodlivých látek	33–34
Balení, manipulace a přeprava	35
Skladování a zpracování	36
Certifikáty	37–56



© 2016 AGROP NOVA a.s.
verze: 04/2016



SORTIMENT

AGROP SWP – 3vrstvá deska z rostlého dřeva

SMRK

Standardní formáty

Smrk středoevropský Smrk severský

Tloušťka / Kvalita	14 mm (4-6-4)	16 mm (5-6-5)	19 mm (6-7-6)	21 mm (6-9-6)	27 mm (6-15-6)	27 mm (9-9-9)	32 mm (9-14-9)	42 mm (9-24-9)	50 mm (9-32-9)	60 mm (9-42-9)
Počet ks v balení	37	30	25	20	18	18	15	12	10	8
A/B										
A/C										
AB/B										
AB/C										
B/B										
B/C										
B/D										
C/C										
C/D										
D/D										


2,5 x 2,5	2,5 x 2,75 *	2,5 x 4	2,5 x 5	2,1 x 2,5	2,1 x 2,75 *	2,1 x 4	2,1 x 5
1,25 x 2,5	1,25 x 2,75 *	1,25 x 4	1,25 x 5	1,04 x 2,5	1,04 x 2,75 *	1,04 x 4	1,04 x 5

* Délka 2,75 m – pouze středoevropský smrk do tloušťky 27 mm

Formáty s délkou 6 m

Tloušťka / Kvalita	19 mm (6-7-6)	21 mm (6-9-6)	27 mm (6-15-6)	27 mm (9-9-9)	32 mm (9-14-9)	42 mm (9-24-9)	50 mm (9-32-9)	60 mm (9-42-9)
Počet ks v balení	25	20	18	18	15	12	10	8
B/C								
B/D								
C/C								
C/D								

Nestandardní formáty



Min: 0,1 x 0,5
Max: 2,5 x 6

2,5 x 6	2,1 x 6	1,25 x 6	1,04 x 6	2,5 x 3	1,25 x 3	2,1 x 3	1,04 x 3
---------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	----------

JEDLE BĚLOKORÁ

Standardní formáty

Tloušťka / Kvalita	19 mm (6-7-6)	27 mm (6-15-6)
Počet ks v balení	25	18
AB/C		

2,5 x 5	2,5 x 3
---------	---------

MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Standardní formáty

Tloušťka / Kvalita	19 mm (6-7-6)	27 mm (9-9-9)
Počet ks v balení	25	18
A/B		
AB/C		
B/C		

1,04 x 2,5	1,25 x 2,5	2,1 x 2,5	2,5 x 2,5
1,04 x 5	1,25 x 5	2,1 x 5	2,5 x 5

SORTIMENT

NOVATOP STATIC – 5vrstvá deska z rostlého dřeva

SMRK

Standardní formáty

Tloušťka / Kvalita	45 mm (9-9-9-9-9)	60 mm (9-9-24-9-9)
Počet ks v balení	10	8
B/B		
B/C		
B/D		
C/C		
C/D		
D/D		

2,5 x 5	2,1 x 5	1,25 x 5	1,04 x 5
---------	---------	----------	----------

2,5 x 6	2,1 x 6	1,25 x 6	1,04 x 6
---------	---------	----------	----------

Nestandardní formáty



Min: 0,1 x 0,5
Max: 2,5 x 6



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AGROP SWP

AGROP SWP – Vícevrstvá deska z rostlého dřeva

Popis	Vícevrstvé desky AGROP se vyrábí z jehličnatého řeziva sušeného na 8 % (modřín 12 %). Každá vrstva desky je tvořena lamelami z masivního rostlého dřeva. Deska 3vrstvá se skládá ze dvou vnějších vrstev a jedné středové vrstvy s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken svrchních vrstev. Deska 5vrstvá má dvě rovnoběžné povrchové vrstvy z každé strany a jednu středovou vrstvu s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken povrchových vrstev. Tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou tloušťku desky. Lamely středové vrstvy jsou lepeny podélně a délkově jsou napojovány natupo anebo mohou být průběžné. Jejich tloušťka je maximálně 42 mm. Vnější vrstvy se vyrábí z průběžných lamel o tloušťce 6 nebo 9 mm a šířce 93 až 143 mm. Na jedné desce je vždy stejná šířka povrchových lamel a jsou obrácené pravou stranou k povrchu. Podélné spoje lamel v každé vrstvě jsou slepeny mezi sebou. Použité lepidlo je vodovzdorné a lepení povrchových lamel odpovídá AW 100, případně D4 dle EN 204. Kvalita broušení odpovídá zrnitosti 100 (hrubší broušení na objednávku).
Technický základ	EN 13353 EN 13986 Ö-Norm B3022 DIN 68800 
Provozní třídy desek	SWP/1 desky z rostlého dřeva pro použití v suchém prostředí SWP/2 desky z rostlého dřeva pro použití ve vlhkém prostředí SWP/3 desky z rostlého dřeva pro použití ve venkovním prostředí
Zpracovávané dřeviny	tuzemský smrk, severský smrk, modřín, jedle
Povrch	Všechny desky SWP jsou standardně broušeny zrnitostí 100. Na přání hrubší zrnitost 50. Tloušťková tolerance broušení $\pm 0,2$ mm
Formát desek	Deska SWP je velkoformátový plošný materiál dle EN 12775 vyráběný ve standardních rozměrech a konstrukcích dle tabulky "Sortiment". Rozměrové tolerance dle EN 13353. Tolerance jmenovité šířky a délky ± 2 mm Přímost boků: 1 mm/m Pravoúhlost: 1 mm/m
Šířka svrchních lamel	93–143 mm
Kvality povrchu	Povrch desek SWP je tříděn do 4 základních kvalit A, B, C, D a jejich kombinací. Parametry třídění v tabulce "Znaky pro třídění kvalit". Upozornění: U standardního označení odpovídá kvalita uvedená jako první horní straně desky SWP v balíku! Třídění kvalit povrchových lamel probíhá podle EN 13017-1, Ö-Norm B 3022 a technických postupů AGROP NOVA a.s.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE AGROP SWP

Řezivo na výrobu	Řezivo na výrobu SWP pochází z trvale obhospodařovaných lesů od dodavatelů certifikovaných podle PEFC.
Lepení	SWP jsou lepeny ve všech spojkách. Lepení odpovídá požadavkům: AW100 podle DIN 68705 a B3008 D4 podle EN 204 Povrchové lamely jsou lepeny mezi sebou a k ploše středové vrstvy melaminovým lepidlem. Lamely středové vrstvy jsou lepeny PVAc lepidlem. Vysprávký z přírodních suků jsou lepeny PVAc lepidlem.
Materiál na výspravy	tmel, vysprávký z přírodních suků průměrů od 10 do 40 mm
Škodlivé emise	HCHO - SWP jsou prakticky bez formaldehydu viz. "Datové listy". SWP jsou vyráběny bez použití pentachlorofenolu, impregnačních látek a organických rozpouštědel.
Další parametry	Mechanicko fyzikální vlastnosti jednotlivých typů desek a stavebně-technické hodnoty jsou uvedeny v jejich "Datových listech".
Přehled certifikátů a osvědčení	Natureplus – certifikát PEFC – certifikát ISPM – certifikát Prohlášení o vlastnostech SWP Prohlášení o vlastnostech STAT Prohlášení o vlastnostech FREE Prohlášení o vlastnostech STATIC Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1, SWP/2, SWP/3 – certifikát Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD – certifikát Limity emisí škodlivých látek Analýza emisí – osvědčení o zkoušce Limity emisí formaldehydu – osvědčení o zkoušce Propustnost vodní páry – osvědčení o zkoušce
Odpad	Obalový materiál výrobku je likvidován dle platných předpisů zemí odběratele. Odpady vzniklé při zpracování výrobku mohou být spáleny ve všech zařízeních určených ke spalování dřevní hmoty.



DATOVÝ LIST

AGROP SWP

AGROP SWP – nosná i nenosná 3vrstvá deska z rostlého dřeva podle EN 13986

Požadavky	EN 13353, EN 13986 
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2, SWP/3 podle EN 13353
Technické třídy	SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S
Typy dřevin	tuzemský smrk, severský smrk, modřín
Lepení	AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354
Lepidlo	Melaminové lepidlo
Standardní formáty (mm)	tloušťka: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60 šířka: 1040, 1250, 2100, 2500 délka: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000
Povrch	broušeno – K 50, 100
Vlhkost	smrk 8±2%, modřín 12±2%
Hustota	smrk cca 490 Kg/m ³ , modřín cca 580 kg/m ³
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1 hodnoty viz protokoly o zkouškách
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	pro smrk 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m ³ podle EN ISO 10456 pro modřín 0,15 W/mK při hustotě 580 kg/m ³ podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²
Měrná tepelná kapacita (c _p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456



DATOVÝ LIST

AGROP SWP

Charakteristické pevnostní hodnoty podle EN 13353

Vlastnost		Zkušební metoda	Jmenovitá tloušťka desky [mm]			
			>12 ≤ 20	>20 ≤ 30	>30 ≤ 42	> 42
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]						
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	35	30	16	12
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	5	5	9	9
E _{0,mean}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	8500	7000	6500	6000
E _{90,mean}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	470	470	1300	1300

Certifikáty

SWP/1	1393-CPR-0018
SWP/2	1393-CPR-0019
SWP/3	1393-CPR-0020



DATOVÝ LIST AGROP STAT

AGROP STAT – nosná 3vrstvá deska z rostlého dřeva s deklarovanými hodnotami podle EN 13986

Požadavky	EN 13353, EN 13986 
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2, SWP/3 podle EN 13353
Technické třídy	SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD
Typy dřevin	tuzemský smrk, severský smrk, modřín
Lepení	AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354
Lepidlo	Melaminové lepidlo
Standardní formáty (mm)	tloušťka: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60 šířka: 1040, 1250, 2100, 2500 délka: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000
Povrch	broušeno – K 50, 100
Vlhkost	smrk 8±2%, modřín 12±2%
Hustota	smrk cca 490 Kg/m ³ , modřín cca 580 kg/m ³
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1 hodnoty viz protokoly o zkouškách
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	pro smrk 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m ³ podle EN ISO 10456 pro modřín 0,15 W/mK při hustotě 580 kg/m ³ podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²
Měrná tepelná kapacita (c _p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456



DATOVÝ LIST

AGROP STAT

Charakteristické hodnoty desek SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD v N/mm²

Desky se spoji natupo ve středové vrstvě										
Typ desky		16	19	22	27 Typ a	27 Typ b	32	42	50	60
Počet vrstev		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tloušťka [mm]		16	19	22	27	27	32	42	50	60
Tl. povrch. lamel [mm]		5,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Tl. středových lamel [mm]		6,0	7,0	10,0	15,0	9,0	14,0	24,0	32,0	42,0
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]										
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	34,7	33,1	30,0	25,0	28,9	27,6	24,6	22,4	20,1
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	3,3	4,1	5,4	3,1	3,9	5,6	6,7	7,8
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	10900	10900	10500	9600	11100	10600	9400	8600	7700
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	500	450	700	1150	400	650	1250	1650	2100
f _{v,k}	Pevnost ve smyku	1,1								
G	Modul pružnosti ve smyku	90								
Namáhání v rovině desky [N/mm²]										
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	19,1	19,3	16,8	13,9	20,3	17,3	13,4	11,4	9,7
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	5,9	5,8	7,1	8,6	5,3	6,8	8,8	9,8	10,7
f _{t,0,k}	Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	12,8	12,9	11,2	9,3	13,6	11,5	9,0	7,6	6,5
f _{t,90,k}	Pevnost v tahu kolmo k vláknům vnějších vrstev	7,9	7,8	9,5	11,4	7,1	9,1	11,7	13,0	14,2
f _{c,0,k}	Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	19,1	19,3	16,8	13,9	20,3	17,3	13,4	11,4	9,7
f _{c,90,k}	Pevnost v tlaku kolmo k vláknům vnějších vrstev	5,9	5,8	7,1	8,6	5,3	6,8	8,8	9,8	10,7
f _{v,k}	Pevnost ve smyku	3,0								
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákný vnějších vrstev	7300	7400	6400	5300	7800	6600	5100	4400	3700
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	2300	2250	2700	3300	2050	2600	3350	3750	4100
G	Modul pružnosti ve smyku	600								

Certifikáty

SWP/1 SD	1393-CPR-0918
SWP/2 SD	1393-CPR-0921
SWP/3 SD	1393-CPR-0922

DATOVÝ LIST

AGROP FREE

AGROP FREE – 3vrstvá nenosná deska z rostlého dřeva s bezformaldehydovým lepením

Požadavky	EN 13353, EN 13986 
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2 podle EN 13353
Technické třídy	SWP/1 NS, SWP/2 NS
Typy dřevin	tuzemský smrk, severský smrk, jedle
Lepení	D4 podle EN 204
Lepidlo	PVAc
Standardní formáty (mm)	tloušťka: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60 šířka: 1040, 1250, 2100, 2500 délka: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000
Povrch	broušeno – K 50, 100
Vlhkost	smrk, jedle bělokorá 8±2%
Hustota	smrk, jedle bělokorá cca 490 Kg/m ³
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1, hodnoty viz protokoly o zkouškách
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	pro smrk, jedli 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m ³ podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²
Měrná tepelná kapacita (c _p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456



DATOVÝ LIST AGROP FREE

Pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu podle EN 13353

Vlastnost		Zkušební metoda	Jmenovitá tloušťka desky [mm]			
			>12 ≤ 20	>20 ≤ 30	>30 ≤ 42	> 42
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]						
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	35	30	16	12
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	5	5	9	9
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	8500	7000	6500	6000
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	470	470	1300	1300

Vícervstvé desky z rostlého dřeva lepené PVAc lepidlem dosahují velice nízkých hodnot emise formaldehydu. Protože lepidlo neobsahuje žádný formaldehyd, odpovídají naměřené hodnoty úniku ve formaldehydu přirozeně obsaženém ve dřevě.

Upozornění:

Díky použití lepidla PVAc při výrobě SWP, jsou dosahovány stejné hodnoty emise formaldehydu i po otevření lepené spáry. Tyto desky se hodí zejména pro použití jako akustické desky. Emise formaldehydu splňuje přísné požadavky japonských standartů JIS v nejvyšší třídě F****.

DATOVÝ LIST

NOVATOP STATIC

NOVATOP STATIC – vícevrstvá deska z rostlého dřeva se dvěma rovnoběžnými svrchními vrstvami z každé strany a středovou vrstvou s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken svrchních vrstev.

Použití	Zejména pro střešní přesahy	
Požadavky	EN13353, EN13986 	
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2 podle EN 13353	
Technické třídy	SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD	
Dřeviny	tuzemský smrk	
Kvalita povrchu	Nepohledová konstrukční (odpovídá C) Pohledová interiérová (odpovídá B) Třídění kvalit dle interních předpisů Agrop Nova a.s.	
Velkoplošný formát (mm)	max. 12.000 x 2.500 (Spojení cinkovaným spojem)	
Standardní formáty (mm)	NOVATOP STATIC L (podélný směr vláken)	NOVATOP STATIC Q (příčný směr vláken)
	Délky: 2.500, 5.000, 6.000 Šířky: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500 Tloušťky: 45, 60	Délky: 4.950 Šířky: 2.500 Tloušťky: 45, 60
Rozměrové tolerance dle EN 13 353	Tolerance jmenovité šířky a délky: ± 2 mm Přímost boků: ± 1 mm/m Pravoúhlost: ± 1 mm/m	
Povrch	Broušeno – K 50, 100	
Lepení	AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354	
Lepidlo	Melaminové lepidlo	
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1	
Vlhkost	10 % $\pm$ 3 %	
Koeficient sesychání a bobtnání	α (%/%) 0,002 – 0,012 %	
Hustota	cca 490 kg/m ³	
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13501-1	
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	pro smrk 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m ³ podle EN ISO 10456	
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456	
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456	
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3	
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m ²	

DATOVÝ LIST NOVATOP STATIC

PRŮŘEZOVÉ HODNOTY

45 mm

(9p-9p-9q-9p-9p)



60 mm

(9p-9p-24q-9p-9p)



Tloušťka	45 mm	60 mm
Skladba lamel	9p-9p-9q-9p-9p	9p-9p-24q-9p-9p
Moment setrvačnosti I	6.05E+06 mm ⁴	1.31E+07 mm ⁴
Modul průřezu W	2.69E+05 mm ³	4.37E+05 mm ³

Průřezové hodnoty NOVATOP STATIC se vztahují k šířce desky 1 m. Při zjišťování průhybu je třeba dbát zvláště na deformaci smykem.

SKLADBA LAMEL



NOVATOP STATIC L
podélný směr vláken povrchových lamel



NOVATOP STATIC Q
příčný směr vláken povrchových lamel

DATOVÝ LIST

NOVATOP STATIC

Charakteristické pevnostní hodnoty vybraných typů desek v N/mm² pro dimenzování podle DIN 1052:2008-12.

Desky se spoji natupo ve středové vrstvě			
Typ desky		45 (9-9-9-9-9)	60 Typ A (9-9-24-9-9)
Počet vrstev		5	5
Tloušťka [mm]		45	60
Tl. povrch. lamel [mm]		18,0	18,0
Tl. středových lamel [mm]		9,0	24,0
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]			
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	29,8	28,1
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,1	3,6
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	11400	10800
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	250	550
f _{v,k}	Pevnost ve smyku		
G	Modul pružnosti ve smyku		
Namáhání v rovině desky [N/mm²]			
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	24,2	18,4
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	6,3
f _{t,0,k}	Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	16,1	12,3
f _{t,90,k}	Pevnost v tahu kolmo k vláknům vnějších vrstev	2,3	4,2
f _{c,0,k}	Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	24,2	18,4
f _{c,90,k}	Pevnost v tlaku kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	6,3
f _{v,k}	Pevnost ve smyku		
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	9300	7100
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	1300	2400
G	Modul pružnosti ve smyku	600	



Pozn.: Faktor k_n je v tabulce zapracován.



DATOVÝ LIST


PODLAHOVÉ A OBKLADOVÉ PANELY

3vrstvá deska z rostlého dřeva opatřena po obvodu perem a drážkou

Požadavky	EN 13353, EN 13986
Provozní třídy	SWP/1, SWP/2, SWP/3 podle EN 13353
Typy dřevin	tuzemský smrk
Lepení	AW100 podle DIN 68705, SWP/3 podle EN 13354, D4 podle EN 204
Lepidlo	Melaminové lepidlo
Standardní formáty (mm)	tloušťka: 19 (6-7-6) šířka: 400 délka: 2470
Rozměrová tolerance	Tolerance obrábění v tloušťce $\pm 0,2\text{mm}$ Tolerance tloušťky broušení $\pm 0,2\text{mm}$ Tolerance šířky a délky $\pm 0,5\text{mm}$
Povrch	broušeno – K 120
Vlhkost	smrk $8 \pm 2\%$
Hustota	smrk cca 490 Kg/m^3
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1 hodnoty viz protokoly o zkouškách
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	pro smrk $0,13 \text{ W/mK}$ při hustotě 490 kg/m^3 podle EN ISO 10456
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456
Zvuková pohltivost	250 – 500 Hz – 0,1 1000 – 2000 Hz – 0,3
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a – plošná hmotnost kg/m^2
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456
Obrábění hran (mm)	Drážka  Pero 



PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ AGROP SWP A NOVATOP STATIC



Stálé zatížení		Užitné zatížení		Nosník o jednom poli: Zatížení kolmo k rovině desky a paralelně ke směru vláken povrchové vrstvy								
g _k [kN/m ²]	Cat.	q _k [kN/m ²]	Rozpětí [mm]									
			500	1000	1500	2000	2500	3000				
1,0	A	1,5	16-60b	22-60b	32-60b	42-60 50-60	45-60b 45-60b	60b 60a-60b	60b	3000		
1,0	A	2,0		27a-60b	42-60b	60	60a-60b	-	-	-		
1,0	C	3,0		27b-60b	42-60	45-60b	60a-60b	-	-	-		
1,0	C	4,0		32-60b	50-60	45-60b	60a-60b	-	-	-		
1,0	C	5,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
1,5	A	1,5	16-60b	22-60b	42-60b	50-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-		
1,5	A	2,0		27a-60b	42-60	45-60b	60a-60b	-	-	-		
1,5	C	3,0		27b-60b	50-60b	45-60b	60a-60b	-	-	-		
1,5	C	4,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
1,5	C	5,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,0	A	1,5	16-60b	27a-60b	42-60b	60	60a-60b	60a-60b	60b	-		
2,0	A	2,0		27b-60b	50-60b	45-60b	60a-60b	-	-	-		
2,0	C	3,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,0	C	4,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,0	C	5,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,5	A	1,5	16-60b	27a-60b	42-60b	60	60a-60b	60a-60b	60b	-		
2,5	A	2,0		27b-60b	50-60b	45-60b	60a-60b	-	-	-		
2,5	C	3,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,5	C	4,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
2,5	C	5,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
3,0	A	1,5	16-60b	27a-60b	42-60b	60	60a-60b	60a-60b	60b	-		
3,0	A	2,0		27b-60b	50-60b	45-60b	60a-60b	-	-	-		
3,0	C	3,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
3,0	C	4,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		
3,0	C	5,0		32-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	-	-	-		

Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pěti vrstevných desek "SWP AGROP NOVA" podle Z 9.1-572 a udává použitelné typy desek. Následující mezní hodnoty průhybu je nutné dodržet dle DIN 1052:2008-12:

$$w_{\text{q,adm}} = \frac{L}{300}$$
$$w_{\text{fin}} = w_{\text{q,adm}} - w_{\text{dead}} = \frac{L}{200}$$
$$w_{\text{fin}} = w_{\text{q,adm}} - w_{\text{dead}} = \frac{L}{200}$$

Zatížení jsou stanovena (stálé zatížení, užitné zatížení) jako rovnoměrné zatížení přes celou délku nosníku kolmo k rovině desky.

Sloupec 1: stálé zatížení [kN/m²]; vlastní hmotnost desky je zohledněna


Sloupec 2: kategorie kolmého užitkového zatížení dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Sloupec 3: kolmé užitkové zatížení q_k [kN/m²] dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Je nutné zvlášť kontrolovat kmitavé vlastnosti tří a pěti vrstevných desek "SWP AGROP NOVA" při použití na stropě. Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pěti vrstevných desek "SWP AGROP NOVA" a nenahrazuje statický výpočet.



PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ AGROP SWP A NOVATOP STATIC



Stálé zatížení		Užitné zatížení		Nosník o jednom poli: Zatížení kolmo k rovině desky a příčně ke směru vláken povrchové vrstvy														
g_k	[kN/m ²]	Cat.	q_k	Rozpětí [mm]														
			[kN/m ²]	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250							
1,0	A	1,5	16-60b	16-60b	16-60b	22-60b	32-60b	42-60b	50-60	45-60b	60a-60b	60a-60b						
1,0	A	2,0				27b-60b								60	60a-60b	60a-60b		
1,0	C	3,0				27b-60b	42-60b	50-60	45-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b						
1,0	C	4,0				22-60b	42-60	45-60b	60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b				
1,0	C	5,0			32-60b	50-60	45-60b	60a-60b	-	-	-	-	-					
1,5	A	1,5	16-60b	16-60b	16-60b	27a-60b	42-60b	50-60	45-60b	60a-60ba	60a-60b	60a-60b						
1,5	A	2,0												19-60b	60	60a-60b	60a-60b	60a-60b
1,5	C	3,0												22-60b	42-60	45-60b	60a-60b	60a-60b
1,5	C	4,0													42-60b	50-60	45-60b	60a-60b
1,5	C	5,0			42-60b	50-60	45-60b	60a-60b	-	-	-	-	-					
2,0	A	1,5	16-60b	22-60b	22-60b	32-60b	42-60	45-60b	60a-60b	60b	60a-60b	60a-60b						
2,0	A	2,0												50-60	45-60b	60a-60b	60a-60b	
2,0	C	3,0												27a-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b
2,0	C	4,0																
2,0	C	5,0			42-60	45-60b	-	-	-	-	-	-	-					
2,5	A	1,5	16-60b	19-60b	19-60b	27b-60b	42-60b	50-60	45-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b						
2,5	A	2,0												42-60	45-60b	60a-60b	60a-60b	
2,5	C	3,0												22-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b
2,5	C	4,0																
2,5	C	5,0			42-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b					
3,0	A	1,5	16-60b	19-60b	22-60b	32-60b	42-60	45-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b						
3,0	A	2,0												60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	
3,0	C	3,0												27a-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b
3,0	C	4,0																
3,0	C	5,0			42-60b	45-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b					

Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" podle Z-91-572 a udává použitelné typy desek při standardním rozpětí a zatížení v kategoriích využití č. 1 dle DIN 1052:2008-12.

Zatížení jsou stanovena (stálé zatížení, užitné zatížení) jako rovnoměrné zatížení přes celou délku nosníku kolmo k rovině desky.

Sloupec 1: stálé zatížení [kN/m²]; Vlastní hmotnost desky je zohledněna

Sloupec 2: kategorie kolmého užitkového zatížení dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Sloupec 3: kolmíkové zatížení q_k [kN/m²] dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Následující mezní hodnoty průhybu je nutné dodržet dle DIN 1052:2008-12:

$$w_{adm} = \frac{\ell}{300}$$


$$w_{adm} = w_{adm} \cdot \frac{\ell}{200}$$

$$w_{adm} = w_{adm} \cdot \frac{\ell}{20}$$

Je nutné zvlášť kontrolovat kmitavé vlastnosti tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" při použití na stropy. Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" a nenahrazuje statický výpočet.



PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ AGROP SWP A NOVATOP STATIC



Nosník o jednom poli s konzolou: Zatížení kolmo k rovině desky a paralelně ke směru vláken povrchové vrstvy

Stálé zatížení	Užitné zatížení		Rozpětí [mm]											
	g_k	Cat.	q_k	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250			
1,0	[kN/m ²]	A	1,5	19-60b	27a-60b	27a-60b	32-60b	42-60	50-60	60a-60b	60a-60b			
			2,0	22-60b	27b-60b	27b-60b	42-60b	45-60b	60	60a-60b	60a-60b			
			3,0	27a-60b	32-60b	32-60b	42-60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			4,0	27a-60b	32-60b	32-60b	42-60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			5,0	27b-60b	32-60b	32-60b	42-60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
1,5	[kN/m ²]	A	1,5	16-60b	22-60b	27b-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			2,0	16-60b	22-60b	27b-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			3,0	19-60b	27a-60b	27a-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			4,0	19-60b	27a-60b	27a-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			5,0	19-60b	27b-60b	27b-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
2,0	[kN/m ²]	A	1,5	16-60b	27a-60b	32-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			2,0	16-60b	27a-60b	32-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			3,0	19-60b	27b-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			4,0	19-60b	27b-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			5,0	19-60b	32-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
2,5	[kN/m ²]	A	1,5	16-60b	27a-60b	32-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			2,0	16-60b	27a-60b	32-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b			
			3,0	19-60b	27b-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			4,0	19-60b	27b-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			5,0	19-60b	32-60b	32-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
3,0	[kN/m ²]	A	1,5	19-60b	27a-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			2,0	19-60b	27a-60b	42-60b	50-60	60	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			3,0	22-60b	27b-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			4,0	22-60b	27b-60b	42-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			
			5,0	22-60b	32-60b	42-60	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b	60a-60b			

Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" podle Z-91-572 a udává použitelné typy desek při standardním rozpětí a zatížení v kategorii využití č. 1 dle DIN 1052:2008-12.

Zatížení jsou stanovena (stálé zatížení, užitné zatížení) jako rovnoměrné zatížení přes celou délku nosníku kolmo k rovině desky.

Sloupec 1: stálé zatížení [kN/m²]; vlastní hmotnost desky je zohledněna

Sloupec 2: kategorie kolmé užitkové zatížení dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Sloupec 3: kolmé užitkové zatížení q_k [kN/m²] dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Následující mezní hodnoty průhybu je nutné dodržet dle DIN 1052:2008-12:

$w_{Q_{\text{pos}}}$ ℓ / 300

Cantilever: ℓ_k / 150

$w_{w_0} - w_{Q_{\text{neg}}}$ ℓ / 200

Cantilever: ℓ_k / 100

$w_{w_0} - w_{Q_0}$ ℓ / 20


Cantilever: ℓ_k / 100

Je nutné zvlášť kontrolovat kmitavé vlastnosti tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" při použití na stropě.

Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" a nenahrazuje statický výpočet.



PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ AGROP SWP A NOVATOP STATIC



Stálé zatížení		Nosník o dvou polích: Zatížení kolmo k rovině desky a paralelně ke směru vláken povrchové vrstvy									
		Rozpětí [mm]									
g_k	Cat.	q_k	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
1,0	A	1,5	16-60b	16-60b	27-60b	32-60b	42-60	45-60b	50-60	60a-60b	60b
1,0	A	2,0		19-60b	27b-60b	42-60b	50-60	45-60b	60	60a-60b	-
1,0	C	3,0		22-60b	32-60b	42-60b	60	60a-60b	-	-	-
1,0	C	4,0									
1,0	C	5,0									
1,5	A	1,5	16-60b	19-60b	27a-60b	42-60b	50-60	45-60b	60	60a-60a	60a-60b
1,5	A	2,0		1960b	32-60b	42-60	60	60a-60a	60a-60b	-	-
1,5	C	3,0		22-60b	42-60b	50-60	60a-60b	-	-	-	-
1,5	C	4,0									
1,5	C	5,0									
2,0	A	1,5	16-60b	19-60b	27b-60b	42-60b	50-60	45-60b	60	60a-60b	-
2,0	A	2,0		22-60b	32-60b	50-60	60	60a-60a	60b	-	-
2,0	C	3,0		27b-60b	42-60b	50-60	60a-60b	-	-	-	-
2,0	C	4,0									
2,0	C	5,0									
2,5	A	1,5	16-60b	19-60b	32-60b	42-60	60	60a-60b	-	-	-
2,5	A	2,0		22-60b	42-60b	50-60	60a-60b	-	-	-	-
2,5	C	3,0		27b-60b	42-60b	50-60	60a-60b	-	-	-	-
2,5	C	4,0									
2,5	C	5,0									
3,0	A	1,5	16-60b	22-60b	32-60b	42-60	60	60a-60b	-	-	-
3,0	A	2,0		27a-60b	42-60b	50-60	60a-60b	-	-	-	-
3,0	C	3,0									
3,0	C	4,0									
3,0	C	5,0									

Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" podle Z 9.1-572 a udává použitelné typy desek při standardním rozpětí a zatížení v kategorii využití č. 1 dle DIN 1052:2008-12.

Delka konzoly l_k odpovídá 0,5 násobnému rozpětí l nosníku o jednom poli mezi oběma podpěrami ($l_k=0,5 \cdot l$).

Zatížení jsou stanovena (stálé zatížení, užitné zatížení) jako rovnoměrné zatížení přes celou délku nosníku kolmo k rovině desky.

Sloupec 1: stálé zatížení $[kN/m^2]$; vlastní hmotnost desky je zohledněna

Sloupec 2: kategorie kolmého užitkového zatížení dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Sloupec 3: kolmé užitkové zatížení $q_k [kN/m^2]$ dle DIN 1055-3:2006-03 tabulka 1

Následující mezní hodnoty průhybu je nutné dodržet dle DIN 1052:2008-12:

$w_{stat} \leq l / 300$

$w_{stat} - w_{k,org} \leq l / 200$

$w_{stat} - w_{k,org} \leq l / 20$

Je nutné zvlášť kontrolovat kmitavé vlastnosti tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" při použití na stropy. Tabulka slouží k předběžnému dimenzování tří a pětivrstvých desek "SWP AGROP NOVA" a nenahrazuje statický výpočet.

PŘÍKLAD NAVRHOVÁNÍ AGROP SWP dle Z-9.1.-572

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

V následujícím dokumentu je na třívrstvé desce společnosti AGROP NOVA a.s. znázorněn příklad podrobného navrhování a ověření (namáhání kolmo na rovinu desky, průběh vláken povrchové vrstvy ve směru rozpětí). Jsou provedeny ověření únosnosti a použitelnosti.

2. SYSTÉM ZATÍŽENÍ

2.1 MATERIÁL:

Třívrstvá deska Typ 60
Tloušťka povrchové vrstvy
Tloušťka středové vrstvy
Modul pružnosti v ohybu
Modul pružnosti ve smyku, (valivý smyk)
Char. pevnost v ohybu
Char. pevnost ve smyku
Návrhová hodnota pevnosti ohybu
Návrhová hodnota pevnosti ve smyku
Součinitel dotvarování


$d_1 = 9 \text{ mm}$
 $d_2 = 42 \text{ mm}$
 $E_{m,0,BW} = 11.500 \text{ N/mm}^2$
 $G_{BW} = 90 \text{ N/mm}^2$
 $f_{m,0,BW} = 30,0 \text{ N/mm}^2$
 $f_{v,BW} = 1,10 \text{ N/mm}^2$
 $f_{m,0,d} = 20,77 \text{ N/mm}^2$
 $f_{v,d} = 0,76 \text{ N/mm}^2$
 $k_{def} = 0,6$

2.2 ZATÍŽENÍ:

Třída použití 1
Stálé zatížení: $g_k = 1,50 \text{ kN/m}$
Užitné zatížení: $q_k = 3,00 \text{ kN/m}$; kategorie C
 $\rightarrow k_{mod} = 0,90$

2.2.1 OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI

$$q_d = 1,35 \cdot (0,06 \cdot 5,0 + 1,5) + 1,5 \cdot 3,0 = 6,93 \text{ kN/m}$$



maximální ohybový moment

$$M_d = \frac{q_d \cdot \ell^2}{8} = \frac{6,93 \cdot 2,0^2}{8} = 3,47 \text{ kNm}$$

maximální posouvající síla

$$V_d = \frac{q_d \cdot \ell}{2} = \frac{6,93 \cdot 2,0}{2} = 6,93 \text{ kNm}$$



PŘÍKLAD NAVRHOVÁNÍ AGROP SWP dle Z-9.1.-572

2.2.2 OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI

Ověření použitelnosti dle DIN 1052:2008-12
Souhrn zatížení

$$q_{k,g} = 0,06 \cdot 5,0 \cdot 1 + 1,5 = 1,8 \text{ kNm}$$

$$q_{k,g} = 3,0 \text{ kNm}$$

3. URČENÍ PARAMETRŮ PRŮŘEZU

Povrchová vrstva:

Plocha průřezu

$$A_1 = 9.000 \text{ mm}^2$$

Modul průřezu

$$W_1 = 13.500 \text{ mm}^3$$

Statický moment plochy

$$S_1 = 242.343 \text{ mm}^3$$

Moment setrvačnosti průřezu

$$I_1 = 60.750 \text{ mm}^4$$

$$C/s = 2.143 \text{ mm}^2$$

Výpočet γ_1 :

$$\gamma_1 = \frac{1}{1 + \frac{\pi^2 \cdot E_1 \cdot A_1}{\rho^2 \cdot \frac{C}{s}}} = \frac{1}{1 + \frac{\pi^2 \cdot 11.500 \cdot 9.000}{2000^2 \cdot 2.143}} = 0,894$$

$$\gamma_2 = 1,0$$

Výpočet ramena a_1 a a_2

$$a_2 = \frac{\gamma_1 \cdot A_1 \cdot \left[\frac{d_1}{2} + d_2 + \frac{d_1}{2} \right]}{\gamma_1 \cdot A_1 + \gamma_2 \cdot A_1} = \frac{0,894 \cdot 9.000 \cdot \left[\frac{9}{2} + 42 + \frac{9}{2} \right]}{0,894 \cdot 9.000 + 1,0 \cdot 9.000} = 24,07 \text{ mm}$$

$$a_1 = \left[\frac{d_1}{2} + d_2 + \frac{d_1}{2} \right] - a_2 = \left[\frac{9}{2} + 42 + \frac{9}{2} \right] - 24,07 = 26,93 \text{ mm}$$

Z výše uvedeného vyplývá účinný moment setrvačnosti I_{eff}

$$I_{\text{eff}} = I_1 \cdot \gamma_1 \cdot a_1^2 \cdot A_1 + I_1 + \gamma_2 \cdot a_2^2 \cdot A_1$$

$$= 60.750 + 0,894 \cdot 26,93^2 \cdot 9.000 + 60.750 + 1,0 \cdot 24,07^2 \cdot 9.000 = 11.170.944 \text{ mm}^4$$

4. POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI

4.1 POSOUZENÍ PEVNOSTI V OHYBU

$$\sigma_{m,d} = \frac{M_d}{I_{\text{eff}}} \cdot \left[\gamma_1 \cdot a_1 + \frac{d_1}{2} \right] = \frac{3,47 \cdot 10^6}{11.170.944} \cdot \left[0,894 \cdot 26,93 + \frac{9}{2} \right] = 8,88 \text{ N/mm}^2$$

$$\frac{\sigma_{m,d}}{f_{m,0,d}} = \frac{8,88}{20,77} = 0,43 < 1,0$$

PŘÍKLAD NAVRHOVÁNÍ AGROP SWP dle Z-9.1.-572

4.2 POSOUZENÍ PEVNOSTI VE SMYKU

$$\tau_{v,d} = \frac{V_d \cdot \gamma_1 \cdot S_1}{I_{eff} \cdot b} = \frac{6930 \cdot 0,894 \cdot 242.343}{11.170.944 \cdot 1000} = 0,134$$

$$\frac{\tau_{v,d}}{f_{v,d}} = \frac{0,134}{0,76} = 0,18 < 1,0$$

5. OVĚŘENÍ POUŽITELNOSTI DIN 1052:2008-12

5.1 POČÁTEČNÍ PRUŽNÉ DEFORMACE

$$w_{g,inst} = \frac{5}{384} \cdot \frac{q_{k,g} \cdot \ell^4}{E \cdot I_{eff}} = \frac{5}{384} \cdot \frac{1,8 \cdot 2000^4}{11.500 \cdot 11.170.944} = 2,92 \text{ mm}$$

$$w_{g,inst} = \frac{5}{384} \cdot \frac{q_{k,g} \cdot \ell^4}{E \cdot I_{eff}} = \frac{5}{384} \cdot \frac{3,0 \cdot 2000^4}{11.500 \cdot 11.170.944} = 4,86 \text{ mm}$$

5.2 KONEČNÉ DEFORMACE

5.2.1 V DŮSLEDKU OD STÁLÉHO ZATÍŽENÍ

$$w_{G,fin} = w_{G,inst} \cdot (1 + k_{def}) = 2,92 \cdot (1 + 0,6) = 4,67 \text{ mm}$$

5.2.2 V DŮSLEDKU OD UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ

pro charakteristickou návrhovou situaci

$$w_{Q,fin} = w_{Q,inst} \cdot (1 + \psi_2 \cdot k_{def}) = 4,86 \cdot (1 + 0,3 \cdot 0,6) = 5,74 \text{ mm}$$

pro kvazistálou návrhovou situaci

$$w_{Q,fin} = \psi_2 \cdot w_{Q,inst} \cdot (1 + k_{def}) = 0,3 \cdot 4,86 \cdot (1 + 0,6) = 2,33 \text{ mm}$$

5.3. OVĚŘENÍ DOPORUČENÝCH HODNOT

5.3.1 DEFORMACE V CHARAKTERISTICKÉ NÁVRHOVÉ SITUACI

$$w_{Q,inst} = 4,86 \text{ mm} < \frac{\ell}{300} = \frac{2000}{300} = 6,67 \text{ mm} \quad (\eta = 0,73)$$

a

$$w_{fin} - w_{G,inst} = (4,67 + 5,74) - 2,92 = 7,49 \text{ mm} < \frac{\ell}{200} = \frac{2000}{200} = 10 \text{ mm} \quad (\eta = 0,75)$$

5.3.2 DEFORMACE V KVAZISTÁLÉ NÁVRHOVÉ SITUACI

$$w_{fin} = 4,67 + 2,33 = 7,00 \text{ mm} < \frac{\ell}{200} = \frac{2000}{200} = 10 \text{ mm} \quad (\eta = 0,70)$$

ZNAKY PRO TŘÍDĚNÍ – MODŘÍN

AGROP SWP

Znaky pro třídění	Jakostní třídy				
	A	AB	B	C	D
Všeobecné, požadavky, podélné spáry	bezchybné lepení bez otevřených spár	bezchybné lepení bez otevřených spár	bezchybné lepení bez otevřených spár	bezchybné lepení, vyspravené podélné spáry přípustné	bezchybné lepení, vysprav. podélné spáry přípustné
Struktura, průběh vláken, tlakové dřevo	jemně rostlé, rovná vlákna, bez tlakového dřeva	jemně rostlé, rovná vlákna, bez tlakového dřeva	hrubě rostlé a lehké tlakové dřevo povoleno	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Sukovitost	zdravé, pevně zarostlé suky do pr. 60 mm přípustné	zdravé, pevně zarostlé suky do pr. 60 mm. Ojedinele čer. suky -očka přípustné do pr. 5 mm	zdravé, pevně zarostlé suky do pr. 60 mm. Ojedinele čer. suky -očka přípustné do pr. 10 mm	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Vyspravení přírodními suký	ojediněle přípustné do pr. 15 mm	přípustné do pr. 20 mm nesmí být 2 suky vedle sebe	přípustné do pr. 30 mm nesmí být 2 suky vedle sebe	bez zvláštních požadavků se	bez zvláštních požadavků
Smolníky	ojediněle přípustné do 2 x 30 mm	ojediněle přípustné do 2 x 30 mm	ojediněle přípustné do 5 x 50 mm, ne shluky a hromadný výskyt	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Vyspravené smolníky	ojediněle přípustné nad 2 x 30 mm vyspravené lodičkou	ojediněle přípustné nad 2 x 30 mm vyspravené lodičkou	ojediněle přípustné nad 5 x 50 mm vyspravené lodičkou	přípustné nad 5 x 50 mm vyspravené lodičkou	bez zvláštních požadavků
Kůra	nepřípustná	nepřípustná, zárosty vyspravené do 20 mm	nepřípustná, zárosty vyspravené do 30 mm	ojediněle přípustná	bez zvláštních požadavků
Trhliny	mělké povrchové trhliny ojedinele přípustné	mělké povrchové trhliny ojedinele přípustné, průchozí koncové trhliny do 50 mm délky ojediněle přípustné	mělké povrchové trhliny ojedinele přípustné, průchozí koncové trhliny do 50 mm délky ojediněle přípustné	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Jádro (dřeň)	bez dřeně	bez dřeně	dřeň přípustná o celk. délce do 50 mm v kuse nebo jako součet procházejících částí	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Napadení hmyzem, červ	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné, červ ojediněle přípustný	nepřípustné, červ ojediněle přípustný
Zabarvení, houba	nepřípustné	nepřípustné	přípustné zabarvení do šířky 10 mm a délky 200 mm	bez zvláštních požadavků hniloba nepřípustná	bez zvláštních požadavků hniloba nepřípustná
Běl	u modřínu úzké pruhy do 20 % šířky lamel dovoleny	u modřínu úzké pruhy do 20 % šířky lamel dovoleny	dovolena	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Tloušťka lepených spár	max. 0,2 mm	max. 0,3 mm	max. 0,3 mm	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Opracování povrchu	bez vad	přípustné ojedinele malé vady	přípustné ojedinele malé vady	přípustné ojedinele malé vady	bez zvláštních požadavků
Jakost okraje desky jako oblíny, otlučená místa	nepřípustné	do 10 mm od okraje ojediněle přípustné	do 10 mm od okraje ojediněle přípustné	do 50 mm od okraje ojediněle přípustné	bez zvláštních požadavků
Kombinování různých dřevin	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné	přípustné	bez zvláštních požadavků
Šířka jednotlivých dílů – mimo krajní	nejméně 60 mm	nejméně 60 mm	nejméně 60 mm	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků
Kresba dřeva	dle barvy a struktury rovnoměrná kresba	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků	bez zvláštních požadavků



ZNAKY PRO TŘÍDĚNÍ – JEDLE


AGROP SWP

Znaky pro třídění	Jakostní třídy			
	A	AB	B	C
Všeobecné, požadavky, podélné spáry		bezchybné lepení bez otevřených spár		bezchybné lepení, vyspravené podélné spáry přípustné
Struktura , průběh vláken, tlakové dřevo		jemně rostlé, rovná vlákna, bez tlakového dřeva		bez zvláštních požadavků
Sukovitost		zdravé, pevně zarostlé suky do pr. 5 mm.		bez zvláštních požadavků
Vyspravení přírodními suky		nepřípustné		bez zvláštních požadavků se
Kůra		nepřípustná		bez zvláštních požadavků se
Trhliny		mělké povrchové trhliny ojediněle přípustné		bez zvláštních požadavků
Napadení hmyzem, červ		nepřípustné		nepřípustné, červ ojediněle přípustný
Zabarvení, houba		povoleno zabarvení do červena, do žluta, do hněda		bez zvláštních požadavků hniloba nepřipustná
Tloušťka lepených spár		max. 0,3 mm		bez zvláštních požadavků
Opracování povrchu		bez vad		přípustné ojediněle malé vady
Jakost okraje desky jako oblíny, otlučená místa		nepřípustné		do 50 mm od okraje ojediněle přípustné
Kombinování různých dřevin		nepřípustné		přípustné
Šířka jednotlivých dílů – mimo krajní		nejméně 60 mm		bez zvláštních požadavků
Kresba dřeva		dle barvy a struktury rovnoměrná kresba		bez zvláštních požadavků


MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ AGROP SWP

Standardní obrábění hran

Opracování je možné 2stranně a 4stranně.



Prodloužení cinkovaným spojem










Nestandardní obrábění

Individuálně dle poptávky viz příklady obrábění




MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ AGROP SWP

Standardní formáty – netto (mm)

			
1240 x 6000	1240 x 5000	1240 x 3000	1240 x 2500
			
680 x 6000	680 x 5000	680 x 3000	680 x 2500

Formát pro pero a drážku



Nestandardní formáty (mm)



min. 500 x 2000 mm
max. 2500 x 6000 mm

Tolerance obrábění

Tolerance obrábění v tloušťce	± 0,4 mm
Tolerance šířky a délky	± 0,5 mm
Tolerance tloušťky broušení	± 0,2 mm

MOŽNOSTI OBRÁBĚNÍ CNC Hamuel Reichenbacher

Formáty

Maximální formát: 6000 x 2500 mm

Tolerance šířky a délky: $\pm 0,5$ mm

Nástroje

Kotoučová pila:

Ø 300 mm, tloušťka 3,2 mm

Ø 450 mm, tloušťka 4 mm

Pilu lze otáčet o 360° a zkosit od 0° do 90°.

Frézovací nástroje:

Vertikálně shora lze vyfrézovat libovolný počet otvorů různých tvarů

a vytvořit různé profily drážek a žlábků atd.

Ø 8 mm – stopková fréza spirálová, délka 30 mm

Ø 10 mm – stopková fréza spirálová, délka 40 mm

Ø 20 mm – stopková fréza spirálová, délka 50, 120 mm

Ø 30 mm – stopková fréza spirálová, délka 180 mm

sada na pero a drážku

sada na cinkovaný spoj (hloubka 22 mm)



Vrtáky:

Ø 12 mm, délka 100 mm

Ø 15 mm, délka 100 mm



Kotoučová pila



Různé frézovací nástroje



PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ AGROP SWP

Standardní obrábění




Cinkovaný spoj



Pero a drážka



Drážky zboku



Přesné formátování

Nestandardní obrábění



Frézování otvorů různých tvarů



Drážky zhora




Frézování otvorů různých tvarů




Frézování různých tvarů

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ AGROP SWP


Nestandardní obrábění




Profil frézováním



Profil řezáním




Profil děrováním



Profil frézováním do různých tvarů



Speciální projekty



Speciální projekty



STRUKTUROVANÝ POVRCH AGROP SWP

Typy povrchů	kartáčování jemné a hrubé, sekání
Dřevina	smrk
Standardní tloušťky (mm)	14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Standardní formáty (mm)	do 2100 x 6000, min. délka 1000 mm
Max. hmotnost desky	220 kg
Možnosti obrábění	Standardní: Pero a drážka, drážky z boku Nestandardní: Dle individuální poptávky Přesné formátování: Dle individuální poptávky



Kartáčování jemné



Kartáčování hrubé



Sekání s jemným kartáčováním



LIMITY EMISÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK A JEJICH OBSAH AGROP SWP



Dle směrnice o zadávání zakázek 0211 u certifikovaných výrobků (vícevrstvé desky z rostlého smrkového dřeva) nesmějí být překročeny uvedené limitní hodnoty emisí škodlivin ani obsahu škodlivých látek.

Zkoušený parametr	Limitní hodnota	Metoda zkoušení
Obsažené látky:		
Organické sloučeniny s obsahem halogenů AOX EOX	mg/kg ≤ 1 ≤ 1	Ustanovení o provedení v osvědčení Natureplus
Kovy a nekovy ⁽¹⁾ B Cu Cr Hg	mg/kg ≤ 25 ≤ 10 ≤ 5.0 ≤ 0.1	Rozklad kyselina dusičná / kyselina fluorovodíková DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185 DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185 DIN 38406-E29 ou EN ISO 1185 DIN 38406-E29 ou EN 1483
Pesticidy ⁽²⁾ Organické pesticidy s obsahem chlóru: Aldrine, Chlordane, Chlorthalonile, DDD, DDE, DDT, Dichlorfluanide, Dieldrine, Endosulfane, Endrine, alpha-HCH, bêta-HCH, delta-HCH, heptachlore, hexachlorbenzène, Lindane, Mirex, pentachlorophénol Pyretroidy: Cyfluthrine, Cyhalothrine, Cypermethrine, Deltamethrine, Fenvalérate, Perméthrine Ostatní: Imazalile, Isoxabène, Simazine Součet pesticidů:	mg/kg ≤ 0.5* ≤ 0.5* ≤ 0.5* ≤ 1	Analogicky DFG S 19 * Mezní hodnota pro jednotlivou látku Limity určení 0,1 mg/kg



LIMITY EMISÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK A JEJICH OBSAH AGROP SWP



Emise ⁽³⁾ :		Proces v komoře: E DIN EN 13419-1, ustanovení o provedení v osvědčení natureplus ⁽⁴⁾
Těkavé organické sloučeniny (VOC) VOC zatříděné v: K1, K2, M1, M2, R1, R2 (dle TRGS (technická pravidla pro nebezpečné látky) 905, směrnice 67/548 EHS) IARC Skupina 1 a 2A, MAK (maximální koncentrace na pracovišti) III1, III2 Součet těkavých organických sloučenin (TVOC) Z toho: Součet alkylových aromatů Součet bicyklických terpenů Součet látek vytvářejících citlivost dle MAK IV, seznamu BgVV (Spolkový úřad pro zdravotní ochranu spotřebitelů a veterinární lékařství) (6) Kat. A, TRGS 907 Součet VOC zatříděných v: K3, M3, R3 (dle TRGS 905, směrnice 67/548 EHS) IARC Skupina 2B, MAK III3 Součet nasycených n-aldehydů Speciální jednotlivé látky	µg/m³	Příprava zkoušky: E DIN EN 13419-3 a vyhodnocení: DIN ISO 16000-6
	n.u. ⁽⁵⁾	24 hod po založení do zkušební komory
	≤ 300	28 d po založení do zkušební komory
	≤ 50	28 d po založení do zkušební komory
	≤ 200	28 d po založení do zkušební komory
	≤ 100	28 d po založení do zkušební komory
	≤ 50	28 d po založení do zkušební komory
	≤ 180	28 d po založení do zkušební komory
	NLH	28 d po založení do zkušební komory
Součet těžkých těkavých organických sloučenin (SVOC)	≤ 100	28 d po založení do zkušební komory
Monomerní izokyanáty ⁽⁷⁾	n.b. ⁽⁸⁾	28 d po založení do zkušební komory
Formaldehyd	µg/m³ ≤ 36 ⁽⁹⁾	Rakouská norma ÖN resp. DIN EN 717-1 28 d po založení do zkušební komory
Zápach	Bodové hodnocení zápachu ≤ 3	Ustanovení o provedení v osvědčení natureplus, 6stupňová bodová stupnice 24 hod. po založení do zkušební komory

n. u. nedá se určit

NLH limitní hodnota dle natureplus (viz seznam mezních hodnot VOC v natureplus)

⁽¹⁾ další parametry jen při odůvodněném podezření

⁽²⁾ pouze při odůvodněném podezření

⁽³⁾ analýzy emisí se provádějí na kombinovaném zkušebním vzorku složeném ze 4 zkušebních vzorků z různých výrobních šarží

⁽⁴⁾ ustanovení o provedení v natureplus „zkoušení ve zkušební komoře“

⁽⁵⁾ limit určení jednotlivé látky: 1 µg/m³

⁽⁶⁾ BgVV (Vydavatel: Detlev Kayser, Eva Schleder): „Chemikálie a kontaktní alergie – přehledný soupis s vyhodnocením“

⁽⁷⁾ používají-li se pojiva na bázi polymerního MDI (PMDI)

⁽⁸⁾ limity určení izokyanátů: TDI, HDI 1 µg/m³, MDI 0,1 µg/m³

⁽⁹⁾ 36 1 µg/m³ = 0,03 ppm

BALENÍ, MANIPULACE A PŘEPRAVA AGROP SWP

Balení

Vícevrstvé desky AGROP z rostlého dřeva (SWP – Solid wood panel) jsou standardně baleny do balíků s počtem kusů, viz "Tabulka balení". Desky jsou uloženy na dřevěných hranolech (rozteč cca 1 m), zabaleny v PE folii (ochrana proti změnám vlhkosti, znečištění a částečně i mechanickému poškození) a po obvodu napříč staženy balicí páskou. Jiný druh balení je možný po dohodě.

Manipulace

Balíky vícevrstevných desek AGROP jsou vhodné pro manipulaci čelními, popř. bočními vidlicovými nakladači a jeřáby s ohledem na nebezpečí poškození hran, plochy desky a obalového materiálu. Orientační hmotnost jednoho standardního balíku o rozměrech 2100 x 5000 mm je cca. 2500 kg.

Přeprava


Standardně jsou desky AGROP přepravovány v kamionech (krytých návěsích, popř. kontejnerech 20' a 40'). Naložení kamionu, popř. kontejneru 40' představuje orientačně 40m³ desek.

Upozornění

Během delší přepravy za nepříznivých klimatických podmínek může dojít ke změně vlhkosti desek, proto doporučujeme před jejich zpracováním aklimatizaci.

Tabulka balení pro standardní formát 5000 x 2100 mm

Tloušťka	Konstrukce	Počet kusů v balení	m ² v balení	m ² v kamionu	smrk kg/m ²	modřín kg/m ²
14	4-6-4	37	388,5	3108	6,86	X
16	5-6-5	30	315	2520	7,84	X
19	6-7-6	25	262,5	2100	9,31	11,21
21	6-9-6	20	210	1680	10,78	12,98
27	6-15-6	18	189	1512	13,23	15,93
27	9-9-9	18	189	1512	13,23	15,93
32	9-14-9	15	157,5	1260	15,68	18,88
42	9-24-9	12	126	1008	20,58	24,78
50	9-32-9	10	105	840	24,5	29,5
60	9-42-9	8	84	672	28,8	35,4





SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ AGROP SWP

Skladování

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva musí být skladovány v uzavřených a suchých prostorech, uloženy vodorovně na sobě a podloženy podkladky s rozstupem cca. 1 m, po odstranění ochranného obalu pečlivě přikryté, nejlépe jiným plošným materiálem, např. P, MDF ...

Upozornění

Nevhodné skladování SWP může vést k poškození, za které výrobce nepřebírá žádné záruky.

Zpracování

Vícevrstvé desky z rostlého dřeva (SWP) jsou zpracovávány z masivního dřeva, vlhkost při expedici činí $8\% \pm 2\%$ u technické třídy SWP/1, $10\% \pm 3\%$ u SWP/2 a $12\% \pm 3\%$ u technické třídy SWP/3. Vlastnosti dřeva jsou u tohoto výrobku zachovány, a proto reaguje na změny teplot a vlhkosti sesycháním, popř. bobtnáním. V důsledku špatného skladování před zpracováním a použití při extrémních teplotách a vlhkostech může docházet k tvorbě trhlin a deformaci. SWP může být opracována všemi běžnými dřevoobráběcími nástroji a stroji a povrchově upravena


běžnými postupy jako masivní dřevo. Při použití SWP ve venkovním prostředí je třeba brát na zřetel přirozené vlastnosti rostlého dřeva.

Upozornění

Za poškození výrobku, způsobeným nevhodným zpracováním, nevhodnou aplikací, např. použití v extrémních klimatických podmínkách, a nedodržením pracovních postupů, nepřebírá výrobce žádné záruky.

SWP vyráběné ze sibiřského modřínu jsou určeny výhradně pro venkovní použití. Za případné poškození výrobku při použití v interiéru nepřebírá výrobce žádné záruky.

Výrobce garantuje hodnoty emise formaldehydu uvedené v datových listech pouze u desek s uzavřeným povrchem. Následkem provrtání, odfrézování svrchních lamel (např. akustické desky) může dojít ke zvýšení hodnot emise formaldehydu. Při opracování vzniká dřevní prach.





CERTIFIKÁTY OBSAH

NATUREPLUS	38–39
PEFC	40
Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1, SWP/2, SWP/3	41–43
Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD	44–46
ISPM	47
Prohlášení o vlastnostech AGROP SWP	49–50
Prohlášení o vlastnostech AGROP STAT	51–52
Prohlášení o vlastnostech AGROP FREE	53–54
Prohlášení o vlastnostech AGROP STATIC	55–56

Všechny certifikáty a protokoly jsou ke stažení na www.agrop.cz.



CZ – 0132
HT



Internationaler Verein für zukunftsfähiges
Bauen und Wohnen – natureplus e.V.

ZERTIFIKAT

über die Vergabe des Qualitätszeichens

CERTIFICATE

for the award of the quality label

CERTIFICAT

pour l'attribution du label de qualité

Product Tested

Multilayer Solid Timber Boards SWP 1, SWP 2 and SWP 3

Adhesive-bonded, timber building elements for structural
applications produced in the Pteni manufacturing plant

Manufacturer/Distributor

AGROP NOVA a.s., Ptenický Dvůrek 99, CZ-79843 Pteni

Certificate Number

0211-0803-075-1

Applications

Multilayer, solid timber boards for structural construction purposes.
Suitable for all applications in which the use of veneered plywood or solid
timber boards as per DIN 1052:2008-12 are permitted.
Especially suited as a structural bearer and stiffening cladding for walls,
ceilings and roof areas for timber buildings constructed using panels.

Properties

- Thicknesses 14-60 mm; Standard width 1040-2500 mm,
Standard length 2500-6000 mm
- Thermal conductivity as per EN 13986 0.13 W/m K
- Specific heat capacity cp 1600 J/kg K

Composition

Sawn spruce timber, melamine adhesive, other adhesives

Test Scope

The evaluation of the product life-cycle, the emission characteristics, the
toxic and environmentally-relevant components and the functional suitability
of the product.

At the manufacturer's request, natureplus® tested samples of the multilayer
solid timber boards SWP 1, SWP 2 and SWP 3 to ensure their compliance
with the requirements of the awardance guidelines RL0000 Basic Criteria,
RL 0200 Timber and Wood Materials and RL 0211 Adhesive Bonded
Wood Products For Construction Purposes.

Test Result

The results are comprehensively detailed in test report 2767-WP.
The **multilayer solid timber boards SWP 1, SWP 2 and SWP 3** fulfill the
strict requirements of the natureplus®-awardance guidelines. They are pri-
marily manufactured from **renewable raw materials**. The production facil-
ity complies with **modern standards** in respect to its energy efficiency. **No**
negative environmental or user-related influences are expected during
the usage period.

The Environment

- Renewable raw materials >94%
- Timber sourced from sustainable forestry plantations
- Non-renewable energy sources <14 MJ/kg
- Global warming potential <2.5 kg CO₂equiv./ kg
- Over-fertilization potential <0.0015 kg Phosphate-equiv./kg
- Photosmog <0.0012 kg Ethylene-equiv./ kg
- Acidification <0.004 kg SO₂equiv./ kg

Health

- Halogen-organic compounds <1 mg/kg
- Low emission levels (TVOC <300 µg/m³, SVOC < 100 µg/m³)
- Low odour level (Odour intensity <3)

Certificate Validity

March 2017

Neckargemünd, 2014-9-16

natureplus



natureplus
Internationaler Verein für zukunftsfähiges
Bauen und Wohnen e.V.

ZERTIFIKAT über die Vergabe des Qualitätszeichens CERTIFICATE for the award of the quality label CERTIFICAT pour l'attribution du label de qualité

Geprüfte Produkte
Tested products
Produits testés

Hersteller/Vertreiber
Manufacturer/Distributor
Producteur/Distributeur

Produktart
Type of product
Nature du produit

Zertifikatsnummer
Number of certificate
Numéro de certificat

Prüfumfang
Test program
Étendue du test

Prüfergebnis
Test result
Résultat du test

Gültigkeit des Zertifikats
Validity of certificate
Validité du certificat

Mehrschichtmassivholzplatte SWP in Fichte (multilayer solid wood panel)

Agrop Nova a.s.
CZ-79843 Ptení
Tschechien

Verleimte Holzbauteile für tragende Zwecke
Glued timber construction components for basic purposes
Parties de bois cimentées pour des buts porteurs

0211-0803-075-1

Umwelt – Gesundheit – Funktion

Produktlebenslinie
Laborprüfung (Inhaltsstoffe und Emissionen)
Gebrauchstauglichkeit

Environment – Health – Function

Life cycle evaluation
Laboratory test (content and emissions)
Fitness for use

Environnement – Santé – Fonction


Cycle de vie du produit
Test en laboratoire (composants et émissions)
Aptitude à l'usage


Das Produkt/die Produkte erfüllt/erfüllen die strengen Anforderungen
der natureplus-Vergaberichtlinie
RL0211 Verleimte Holzbauteile für tragende Zwecke

The product/the products fulfills/fulfill the stringent requirements
of the natureplus award guidelines
RL0211 Glued timber construction components for basic purposes

Le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus remplit/remplissent les exigences
strictes des directives pour l'attribution de contrats de natureplus
RL0211 Parties de bois cimentées pour des buts

März / March / Mars 2017


natureplus


Prüfinstitut/Test Institute/Institute de Contrôle
IBO GmbH, Wien

Neckargemünd, 2014-07-01



**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN CSQ-CERT
PŘI ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO JAKOST**

akreditovaný podle ČSN EN 45011:1998 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
a vedený pod registračním číslem V 3152

vydává

CERTIFIKÁT

shody procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody) PEFC
s požadavky standardu PEFC Česká republika

CFCS 2002:2011

společnosti

AGROP NOVA a.s.

Ptenský Dvorek č.p. 99, 798 43 Ptení

IČ: 26243237

Předmět certifikace:

**Nákup řeziva, výroba a prodej vícevrstevných desek
a výrobků z nich, výroba a prodej briket**

Provozovny spadající do certifikace: **Ptenský Dvorek 99, Ptení - výroba
Lesnická 49, Plumlov - sklad, sušárny**

Aplikovaná metoda sledování původu: Metoda procentuálního podílu

Registrační číslo certifikátu: 134/C-o-C/2012

Datum prvotní certifikace: 01.07.2003

Platnost od: 04.05.2012

Platnost do: 03.05.2017

Vedoucí střediska certifikace systémů managementu a produktů:

Ing. Eliška Michálková



Certifikovaná společnost podléhá ročním dozorům certifikačního orgánu CSQ-CERT. V případě zjištění závažné neshody vůči požadavkům standardu PEFC Česká republika CFCS 2002:2011 může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena. Výsledek certifikace se týká pouze předmětu posuzování. Tento dokument je možno reprodukovat pouze jako celek.

Místo vydání: CSQ-CERT Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1





Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0018

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva (SWP/1 EN 13353 Pro nosné účely)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

**AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99**

**Ptení
Česká Republika
IČO: 26 24 32 37**

a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 29. srpna 2005 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



Mora uch dr

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393



V Praze dne 12. srpna 2013



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0019

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva (SWP/2 EN 13353 Pro nosné účely)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

**AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99**

**Ptení
Česká Republika
IČO: 26 24 32 37**


a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 29. srpna 2005 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393



V Praze dne 12. srpna 2013



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0020

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva (SWP/3 EN 13353 Pro nosné účely)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99

Ptení
Česká Republika
IČO: 26 24 32 37

a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 29. srpna 2005 jako certifikát podle CPD a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393



V Praze dne 12. srpna 2013



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0918

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva AGROP STAT a NOVATOP static
(SWP/1 SD EN 13353 pro nosné účely založené na deklarovaných hodnotách)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99
Ptení
Česká Republika
IČ: 26 24 32 37


a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 23. září 2014 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393

V Praze dne 23. září 2014





Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0921

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva AGROP STAT a NOVATOP static
(SWP/2 SD EN 13353 pro nosné účely založené na deklarovaných hodnotách)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99
Ptení
Česká Republika
IČ: 26 24 32 37


a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 23. září 2014 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



Ing. Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393

V Praze dne 23. září 2014





Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Oznámený subjekt č. 1393

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

1393-CPR-0922

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Desky z rostlého dřeva AGROP STAT a NOVATOP static
(SWP/3 SD EN 13353 pro nosné účely založené na deklarovaných hodnotách)

vyrobený výrobcem nebo pro výrobce:

AGROP NOVA a. s.
Ptenský Dvorek 99
Ptení
Česká Republika
IČ: 26 24 32 37


a vyrobený v(e): AGROP NOVA a. s., Ptenský Dvorek 99, Ptení

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v rámci systému 2+ popsaná v příloze ZA normy

EN 13986:2004

a že systém řízení výroby splňuje všechny výše uvedené požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno dne 23. září 2014 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby.



M. Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Oznámeného subjektu č. 1393

V Praze dne 23. září 2014



Státní rostlinolékařská správa

sekce ochrany proti škodlivým organismům

oddělení mechanizace

Zemědělská 1a, 613 00 Brno

V Brně dne 28.8.2008

OSVĚDČENÍ

funkční způsobilosti zařízení na ošetření dřevěného obalového materiálu
podle § 68 a § 69 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) Pub. No. 15: Guideline for regulating wood packaging material in international trade, 2002. FAO, Rome.

I. Identifikační popis zařízení

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Druh: Sušárna řeziva | 2. Název: MÜHLBÖCK |
| 3. Typ: ZLSM -5x1,20-3x1,20-10,72-6-F, 17,42-2-F | 4. Rok výroby: 2001 |
| 5. Výrobní (evidenční) číslo: 220192-1-3, 220193-1-3, 25017-8,9 | |
| 6. Výrobce zařízení: MÜHLBÖCK Holztrocknungsanlagen GmbH | |
| 7. Provozovatel: AGROP NOVA a.s. | |
| Ptenský Dvůrek 99, 798 43 Ptení | |
| Provozovna: 798 03 Plumlov 49 | |
| IČO: 26243237 | |

II. Druh prováděného ošetření a výsledek zkoušky: Tepelné ošetření

Požadavek	Vyhovuje (ano/ne)
Dosažení teploty min 56 °C po dobu min. 30 minut v nejširší části špalku	<u>ano</u>

III. Závěr:

Na základě zkoušky o funkční způsobilosti je uvedené zařízení schopno plnit požadavky zákona č. 326/2004 Sb. a standardu FAO: Pub. No. 15: Guideline for regulating wood packaging material in international trade, 2002.

Výše uvedený provozovatel je registrovaný na SRS pod evid. číslem: **CZ – 010904 00132**
Pro označování dřevěného materiálu ošetřeného podle zákona č. 326/2004 Sb. a standardu FAO bude provozovatel užívat značku:



CZ – 0132 HT

nebo v případě deklarace použití odkorněného materiálu značku:



CZ – 0132 HT-DB

IV. Osvědčení je nedílnou součástí rozhodnutí č.j.: SRS 17853/2008

Osvědčení vydal:



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1401 AGROP SWP

Identifikační kód typu výrobku: **SWP 10** (tuzemský smrk), **SWP 30** (severský smrk), **SWP 50** (modřín).

Typ: Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S podle EN13353.

Zamýšlené použití: Použití jako nosné i nenosné desky ve stavebnictví pro vnitřní nebo venkovní použití s třídou reakce na oheň D.

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
DIČ: CZ26243237

**Systém posuzování
a ověřování vlastností:**

Systém posouzení 2+

Výrobce provádí:

1. Určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků).
Výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.
2. Řízení výroby.
3. Zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby vydává osvědčení o shodě řízení výroby na základě:

1. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby.
2. Průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Oznámený subjekt:

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby (systém 2+ podle ZA normy) a dále vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1393-CPR-0018, 1393-CPR-0019, 1393-CPR-0020 podle ZA normy EN 13986:2004.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Hustota	Smrk 490 kg/m ³ , Modřín 580 kg/m ³	EN 13986:2004
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1	EN 13986:2004
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	0,13 W/mK pro smrk 0,15 W/mK pro modřín podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Zvuková pohltivost	250–500 Hz – 0,1 1000–2000 Hz – 0,3	EN 13986:2004
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a = plošná hmotnost kg/m ²	EN 13986:2004
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1	EN 13986:2004

Požadavky na pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu podle EN 13353

Vlastnost		Zkušební metoda	Jmenovitá tloušťka desky [mm]			
			>12 ≤ 20	>20 ≤ 30	>30 ≤ 42	> 42
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]						
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	35	30	16	12
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	5	5	9	9
E _{0,mean}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	8500	7000	6500	6000
E _{90,mean}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	470	470	1300	1300

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ptení, 16. 10. 2014

Ing. Pavel Stuchlík
Ředitel společnosti AGROP NOVA a.s.



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1402 AGROP STAT

Identifikační kód typu výrobku: **SWP 10** (tuzemský smrk), **SWP 30** (severský smrk), **SWP 50** (modřín).

Typ: Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD.

Zamýšlené použití: Použití jako nosné i nenosné desky ve stavebnictví pro vnitřní nebo venkovní použití s třídou reakce na oheň D.

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenický Dvůrek 99, CZ-798 43 Ptení,
DIČ: CZ26243237

**Systém posuzování
a ověřování vlastností:**

Systém posouzení 2+

Výrobce provádí:

1. Určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků).
Výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.
2. Řízení výroby.
3. Zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby vydává osvědčení o shodě řízený výroby na základě:

1. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby.
2. Průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Oznámený subjekt:

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby (systém 2+ podle ZA normy) a dále vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1393-CPR-0918, 1393-CPR-0921, 1393-CPR-0922 podle ZA normy EN 13986:2004.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Hustota	Smrk 490 kg/m ³ , Modřín 580 kg/m ³	EN 13986:2004
Reakce na oheň	D-s2, d0 podle EN 13 501-1	EN 13986:2004
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	0,13 W/mK pro smrk 0,15 W/mK pro modřín podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Faktor difúzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Zvuková pohltivost	250–500 Hz – 0,1 1000–2000 Hz – 0,3	EN 13986:2004
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a = plošná hmotnost kg/m ²	EN 13986:2004
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1	EN 13986:2004

Charakteristické hodnoty desek SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD v N/mm²

Desky se spoji natupo ve středové vrstvě										
Typ desky	16	19	22	27 Typ a	27 Typ b	32	42	50	60	
Počet vrstev	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Tloušťka [mm]	16	19	22	27	27	32	42	50	60	
Tl. povrch. lamel [mm]	5,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Tl. středových lamel [mm]	6,0	7,0	10,0	15,0	9,0	14,0	24,0	32,0	42,0	
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]										
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	34,7	33,1	30,0	25,0	28,9	27,6	24,6	22,4	20,1
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	3,3	4,1	5,4	3,1	3,9	5,6	6,7	7,8
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	10900	10900	10500	9600	11100	10600	9400	8600	7700
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	500	450	700	1150	400	650	1250	1650	2100
f _{v,k}	Pevnost ve smyku	1,1								
G	Modul pružnosti ve smyku	90								
Namáhání v rovině desky [N/mm²]										
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	19,1	19,3	16,8	13,9	20,3	17,3	13,4	11,4	9,7
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	5,9	5,8	7,1	8,6	5,3	6,8	8,8	9,8	10,7
f _{t,0,k}	Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	12,8	12,9	11,2	9,3	13,6	11,5	9,0	7,6	6,5
f _{t,90,k}	Pevnost v tahu kolmo k vláknům vnějších vrstev	7,9	7,8	9,5	11,4	7,1	9,1	11,7	13,0	14,2
f _{c,0,k}	Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	19,1	19,3	16,8	13,9	20,3	17,3	13,4	11,4	9,7
f _{c,90,k}	Pevnost v tlaku kolmo k vláknům vnějších vrstev	5,9	5,8	7,1	8,6	5,3	6,8	8,8	9,8	10,7
f _{v,k}	Pevnost ve smyku	3,0								
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	7300	7400	6400	5300	7800	6600	5100	4400	3700
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	2300	2250	2700	3300	2050	2600	3350	3750	4100
G	Modul pružnosti ve smyku	600								

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ptení, 16. 10. 2014

Ing. Pavel Stuchlík
Ředitel společnosti AGROP NOVA a.s.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1403 AGROP FREE

Identifikační kód typu výrobku: **SWP A10** (tuzemský smrk), **SWP A30** (severský smrk), **SWP D0** (jedle).

Typ: Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
SWP/1 NS, SWP/2 NS podle EN13353.

Zamýšlené použití: Použití jako nenosné desky ve stavebnictví pro vnitřní nebo venkovní použití s třídou reakce na oheň D.

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenický Dvůrek 99, CZ-798 43 Ptení,
DIČ: CZ26243237

**Systém posuzování
a ověřování vlastností:**

Systém posouzení 2+

Výrobce provádí:

1. Určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků).
Výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.
2. Řízení výroby.
3. Zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby vydává osvědčení o shodě řízení výroby na základě:

1. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby.
2. Průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Oznámený subjekt:

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby (systém 2+ podle ZA normy).

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Hustota	490 kg/m ³	EN 13986:2004
Reakce na oheň	D-s2, D0 podle EN13 501-1	EN 13986:2004
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	0,13 W/mK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Faktor difuzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Zvuková pohltivost	250–500 Hz – 0,1 1000–2000 Hz – 0,3	EN 13986:2004
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ m_a = plošná hmotnost kg/m ²	EN 13986:2004
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Emisní třída formaldehydu	E1 podle EN 717-1	EN 13986:2004

Požadavky na pevnost v ohybu a modul pružnosti v ohybu podle EN 13353

Vlastnost		Zkušební metoda	Jmenovitá tloušťka desky [mm]			
			>12 ≤ 20	>20 ≤ 30	>30 ≤ 42	> 42
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]						
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	35	30	16	12
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	5	5	9	9
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	EN 789	8500	7000	6500	6000
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	EN 789	470	470	1300	1300

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ptení, 16. 10. 2014

Ing. Pavel Stuchlík
Ředitel společnosti AGROP NOVA a.s.



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1404 NOVATOP STATIC

Identifikační kód typu výrobku: SWP 60 (tuzemský smrk).

Typ: Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD podle EN13353.

Zamýšlené použití: Použití jako nenosné desky ve stavebnictví pro vnitřní nebo venkovní použití s třídou reakce na oheň D.

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvůrek 99, CZ-798 43 Ptení,
DIČ: CZ26243237

**Systém posuzování
a ověřování vlastností:**

Systém posouzení 2+

Výrobce provádí:

1. Určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků).
Výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku.
2. Řízení výroby.
3. Zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem zkoušek.

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby vydává osvědčení o shodě řízený výroby na základě:

1. Počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby.
2. Průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby.

Oznámený subjekt:

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. provedl počáteční inspekci v místě výroby a systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby (systém 2+ podle ZA normy) a dále vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1393-CPR-0018, 1393-CPR-0019 podle ZA normy EN 13986:2004.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Hustota	490 kg/m ³	EN 13986:2004
Reakce na oheň	D-s2, D0 podle EN13 501-1	EN 13986:2004
Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ)	0,13 W/mK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Faktor difuzního odporu (μ)	200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456	EN 13986:2004
Zvuková pohltivost	250–500 Hz – 0,1 1000–2000 Hz – 0,3	EN 13986:2004
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	$R = 13 \times \log(m_a) + 14$ $m_a = \text{plošná hmotnost kg/m}^2$	EN 13986:2004
Měrná tepelná kapacita (c_p)	1600 J/kgK podle EN ISO 10456	EN 13986:2004


Charakteristické pevnostní hodnoty vybraných typů desek v N/mm² pro dimenzování podle DIN 1052:2008-12.

Desky se spoji natupo ve středové vrstvě			
Typ desky		45 (9-9-9-9-9)	60 Typ A (9-9-24-9-9)
Počet vrstev		5	5
Tloušťka [mm]		45	60
Tl. povrch. lamel [mm]		18,0	18,0
Tl. středových lamel [mm]		9,0	24,0
Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm²]			
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	29,8	28,1
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,1	3,6
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	11400	10800
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	250	550
f _{v,k}	Pevnost ve smyku		
G	Modul pružnosti ve smyku		
Namáhání v rovině desky [N/mm²]			
f _{m,0,k}	Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	24,2	18,4
f _{m,90,k}	Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	6,3
f _{t,0,k}	Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	16,1	12,3
f _{t,90,k}	Pevnost v tahu kolmo k vláknům vnějších vrstev	2,3	4,2
f _{c,0,k}	Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	24,2	18,4
f _{c,90,k}	Pevnost v tlaku kolmo k vláknům vnějších vrstev	3,4	6,3
f _{v,k}	Pevnost ve smyku		
E _{m,0}	Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev	9300	7100
E _{m,90}	Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev	1300	2400
G	Modul pružnosti ve smyku	600	

Pozn.: Faktor k_n je v tabulce zapracován.

Ing. Pavel Stuchlík
Ředitel společnosti AGROP NOVA a.s.

Ptení, 16. 10. 2014



Technická dokumentace a certifikáty ke stažení na www.agrop.cz

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
tel.: +420-582 319 235 • fax: +420-582 319 249

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

www.agrop.cz