

NEW MELODY



Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Výrobní postup | Všívavý |
| Typ vlákna | Smyčka |
| Speciální úprava BAYGUARD | Ano |
| Metoda barvení | Barvení roztokem |
| Materiál vlasu | 85% PP - 15% PA |
| Podklad | 1/10 |
| | AB |
| Hmotnost vlákna | ca 450 gr/m ² |
| Výška vlákna | ca 4,0 mm |
| Celková výška | ca 6,0 mm |
| Celková hmotnost | ca 1450 gr/m ² |
| Počet vpichů | ca. 160 000 /m ² |
| Šíře | 4m - 5m |
| Třída hořlavosti | BS 4790 Malý radius vznícení |
| Elektrostatické vlastnosti | IBM/ICL $\leq 4.55 \times 10^{11}$ |
| | při 40% RV při 20°C |
| Třída zátěže | Domácí střední - dle EN 1307 |
| | Vysoká domácí/Střední komerční - dle BS 7131 |
| Útlum hluku | 24dB ISO 140-8 |
| Barevná stálost | |
| Světlo | ≥ 6 dle ISO 105-B02 |
| Oděr | $\geq 3-4$ dle ISO 105-X12 |
| Odolnost proti bělení | Ano |

Údržba

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých čistících prostředků.

Tento koberec musí být prodáván a instalován dle normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod kolečkovou židli.

Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční tolerance a mohou se změnit, zlepši-li se tím vlastnosti produktu.

Vlastnosti vlákna

U koberců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, známé jako "stínování" nebo "vodoznak". Vlákno se v některých oblastech se může překroutit a

Vyhrazujeme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná odchylka od originálního vzorku.

