

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A

Konstrukční lepidlo 60 A je rychleschnoucí montážní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepící silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné.

Charakteristika:

- profesionální kvalita
- snadná aplikace z kartuše
- rychleschnoucí
- vyplňovací schopnosti díky schopnosti zpěnění
- vysoká lepící síla
- výtečná vodovzdornost (D 4 - ČSN EN 204)
- nezanechává skvrny
- bez rozpouštědel

Příklady použití:

- průmyslové lepení dřevěných částí a nábytku
- lepení mnoha dalších druhů materiálů – cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd.
- lepení různých dřevěných desek, panelů, vrstvených výrobků, dýhy apod.
- výroba vrstvených panelů
- lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu
- lepení dřevěných konstrukčních prvků
- výroba okenních a dveřních rámců, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- transparentní

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: polyuretan
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: vlhkostní
Specifická hmotnost: cca 1,11 g/ml
Otevřený čas (*): 15 minut
Doba stlačení (*): 3 hod.
Vodovzdornost: D 4 (dle EN 204)
Teplotní odolnost: - 30°C až +100°C
Pevnost při porušení spoje: > 10 N/ mm²
Obsah sušiny: 100% (bez rozpouštědel)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Povrchy:

Podklady: všechny podklady **kromě PE, PP**

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: navlhčení podkladů zvyšuje rychlost vytvrzování a zlepšuje vyplňovací schopnosti zpěněním lepidla

Pracovní postup:

Aplikace:

Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte ruční nebo pneumatickou aplikační pistolí. Nejpozději do 15min spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu cca 3 hodin. Stlačení lepených materiálů během vytvrzování lepidla zvyšuje výslednou lepicí sílu.

Čištění:

White Spiritem (lakový benzín), acetonem. Vytvrzené lepidlo lze čistit jen mechanicky.

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Na opravy používejte Konstrukční lepidlo 60A

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.