

LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70 A

Lepidlo na plovoucí podlahy 70A je bílé, rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze s vynikající odolností proti vodě.

Charakteristika:

- snadné použití
- silná přilnavost
- rychleschnoucí
- po zaschnutí poloprůhledné
- odolnost proti vodě D3 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení všech dřevěných spojů
- spojování parketových lamel plovoucích podlah v systému pero-drážka
- spojování laminovaných parketových a kazetových podlah v systému pero-drážka

Balení a barevné provedení:

- plastové obaly 500 g
- bílá – po zaschnutí poloprůhledná

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: PVAc disperze

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Specifická hmotnost: 1,1 g/ml

Otevřený čas (*): 15 minut (20°C)

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C (po vytvrzení)

Vodovzdornost (ČSN EN 204): D3

Spotřeba: cca 25 - 30 g/bm lepené spáry

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Povrchy:

Podklady: porézní i neporézní materiály jako je dřevo a laminát

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.

Příprava povrchu: spojovací zámky systému pero-drážka důkladně očistíme, přebroušení zvýší přilnavost, po případném přebroušení opět zbavíme prachu

Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Příliš hladké povrchy zdrsíme skelným papírem. Lepidlo nanášíte tryskou aplikátoru v tenké vrstvě (proužku) do drážky. Spojte perodrážkové prvky a přitlačte. Nadbytečné lepidlo setřete vlhkým hadříkem ještě před zaschnutím lepidla. Spoj celkově vytvrdí cca za 24 hod. – dle podmínek.

Čištění: vodou

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Na opravy používejte Lepidlo na plovoucí podlahy 70A.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívajte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Doporučení:

Při lepení určitých typů dřeva, jako je např. dub nebo třešeň, může dojít k změně barvy dřeva, což může být způsobeno i tím, že dřevo bylo před lepením ošetřeno nějakými přípravky. Lepidlo neřeďte.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.