



SECURA MAX

PL

- > Doskonale izoluje podłogę od zimna
 - najwyższy współczynnik oporu cieplnego
- > Wyrównuje punktowe nierówności podłoża – do 5,0 mm
- > Poprawia komfort akustyczny
 - bardzo wysoki poziom izolacji akustycznej
- > Materiał – XPS

EN


- > Perfectly insulates the floor from cold
 - the highest level of thermal resistance
- > It levels the substrate very well – up to 5,0 mm
- > Improve the acoustic comfort
 - very high level of acoustic insulation
- > Material – XPS

DE

- > Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte hervorragend – der größte Wärmewiderstandswert
- > Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus – bis 5,0 mm
- > Verbessert den akustischen Komfort – sehr hohe Trittschalldämmung
- > Material – XPS

FR

- > La sous-couche avec le coefficient thermique le plus élevé
- > Égalise très bien les irrégularités du sol – 5,0 mm
- > Le gain en bruit de choc très élevé, réduction du transfert du bruit vers les pièces adjacentes
- > Matériau – XPS



Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramètres techniques

EPLF		Wartość / Value Wert / Valeur		Jednostka / Unit Einheit / Unité	Metoda badań / Test Method Prüfverfahren / Méthode d'examen
T	Grubość / Thickness / Materialstärke / Épaisseur	6	+/- 10%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Długość / Length / Länge / Longueur	790	+/- 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Szerokość / Width / Breite / Largeur	590	+/- 10%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique	0,192	+/- 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
QW	Gęstość / Density / Dichte / Densité	32	+/- 10%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien	9	+/- 2%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Izolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc	20	+/- 2%	[dB]	EN ISO 10140
CS	Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength compression / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance à la compression	80	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique permanente	-	+/-10%	[kPa]	EN 1606
DL	Statyczna wytrzymałość na ściskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamique	>250 000		[cycles]	EN 13793
PC	Wyrównywanie nierówności podłoża / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités	5	+/- 10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Opór cieplny / Thermal Resistance / Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique	0,19	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664
SD	Wartość sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur SD	-	-	[m]	EN 12086
RLB	Odporność na uderzenie (test kulki) / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenständen / RLB	-			EN 438-2
RTF	Klasa niepalności / Eaction on fire / Brandverhalten / Classement au feu	-			EN 13501-1

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramètres logistiques

	Op. jednostkowe / Packaging Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage	Paleta / Pallet / Palette / Palette
Forma / Form / Form / Forme	Rolka / Roll / Rolle / Rouleau 6m²	300 m²
Masa / Weight / Gewicht / Poids	2 +/- 10%	58 +/- 10%
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions	790 x 590 x 78	-

Inne / Other / Andere / Autres

Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes	68069000
Klasyfikacja odpadów / Waste key / Abfallschlüssel / Classification des déchets	170604
Recykling / Recycling / Recycling / Recyclage	tak / yes / ja / si
Certyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications	AT-15-7785/2015