

Acczent Excellence 70 OPAL

Kompaktní heterogenní vinylová podlahovina s ochrannou vrstvou TopClean PUR

Technická data	Normy	ACCZENT EXCELLENCE 70 OPAL
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslový	Třídy: 34 Třídy: 43
Celková tloušťka	EN 428	2.00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.70 mm
Celková váha	EN 430	3 000 g/m ²
Povrch TopClean PUR		Ano
Skupina otěru	EN 660-2	Skupina T: ≤ 2.00 mm ⁵
Zbytkový otlak	EN 433	0.10 mm
Nohy nábytku	EN 424	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Bez poškození
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN 434	≤ 8 mm
Reakce na požár	EN 13501-1	Bfl s1 nalepeno na podklad (beton) A2fl nebo A1fl a na jakýkoliv dřevitý podklad
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Sklon ke vzniku statické el. Elektrický odpor	EN 1815 EN 1081	2 kV na betonu R1 > 10 ¹⁰ Ω
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Vysoká odolnost
Odolnost proti bakteriím	ISO 22196:2007	Sanitized® – vysoký protiplísňový účinek
Tepelná prostupnost Podlahové topení	EN 10456	0.02 m ² K/W Vhodné
Počet barev/ provedení		17 (Clic: 13 – Wood: 4)
Balení	EN 426	Role: 23 bm x 2 m / 4 m
Záruka výrobce na materiál		10 let od expedice z výroby

