

IQ Toro SC



Trvale staticky vodivá lisovaná homogenní vinylová podlahovina vysoké kvality s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou IQ PUR

Technická data	Normy	IQ Toro SC
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslová	Třída: 34 43
Celková tloušťka	EN 428	2,0 mm
Celková váha	EN 430	3 000 g/m ²
Povrch s IQ PUR		Ano
Skupina otěru	EN 600-1 EN 660-2	Skupina P: ≤ 0,15 mm Skupina P: ≤ 4,0 mm ³
Zbytkový otlak	EN 433	0,03 mm
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Vhodné
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,40% pro role ≤ 0,25% pro čtverce
Elektrická izolace	VDE 100, Strana 600	$R_{\leq} 5 \times 10^4$ ohms
Elektrický odpor	ESD-schválení SP – metoda 2472 EN 1081	$R \leq 10^8$ ohms $R_1 5 \times 10^4$ ohms $\leq R \leq 10^6$ ohms $R_2 5 \times 10^4$ ohms $\leq R \leq 10^6$ ohms
Reakce na požár	EN ISO 9239-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/ m ² Třída Bfl s1 Vyhovuje
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV
Kročejový útlum	EN ISO 717/2	+4 dB
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Dobrá odolnost
Odolnost proti bakteriím	DIN EN ISO 846-A/C	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Podlahové topení		Vhodné – max. 27°C
Počet barev/ provedení		10
Balení	EN 426 EN 427	Role: 23 bm x 2 m Čtverce: 61x61 cm (14čtverců/1bal=5,21m ²)
Záruka výrobce na materiál		5 let od expedice z výroby