



Gerflor theflooringgroup				TARALAY INITIAL COMFORT			
POPIS							
Celková tloušťka	EN 428	mm	3.80				
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0.65				
Hmotnost	EN 430	g/m ²	2975				
Šířka role	EN 426	cm	200				
Délka role	EN 426	lm	25				
KLASIFIKACE							
Specifikace produktu	-	-	EN 651				
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 42				
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1				
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2				
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10				
VLASTNOSTI							
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0				
Třída otěru	EN 651	třída	T				
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40				
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN 433	mm	≤ 0.20				
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	-	mm	0.10				
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	19				
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK				
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25				
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6				
Povrchová úprava	-	-	Protecsol®				
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	-	OK				
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	-	> 99 % potlačuje růst				
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ							
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10				
Certifikát	-	-	Floorscore®				
CE MARKING							
	EN 14041	-					
		-	