

LOBADUR® WS 2K Duo lesklý (na dřevo)

Viz příslušné technické listy pro WS 2K Duo extramatný, matný, polomatný a protiskluzový R9 & protiskluzový R10



Popis produktu

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysoko odolností proti otěru Vysokou pružností a odolností proti chemickým vlivům.

Oblast použití

Vhodný na parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží.

Vlastnosti

- Vysoce lesklý
- Dlouhodobě osvědčený systém.
- Velmi jednoduchá aplikace.
- Skvělý poměr cena kvalita.

Technická data

Číslo produktu	11466-9	Spotřeba	Při aplikaci válečkem 100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l)
Úroveň lesku	lesklý (ca. 120*) Hodnota stupně lesku se měří při 60°C. Tyto údaje jsou nezávislé, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.	Doporučené nářadí	LOBATOOL váleček DeLuxe 120 LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 120
Velikost balení balení	5kg v kombinovaném balení s tužidlem balení: 2 x 5 kg Paleta: 96 x 5 kg	Doba schnutí	Nátěr další vrstvy po 4-6 h S opatrností pochozí po 4-6 h Mezibroušení po 8-10 h Lehké zatížení po 24 h Zcela vytvrzený po 5 dnech
Obsah pevných látek	34 ± 1%	Mezibroušení	LOBATOOL Perforovaný Pad P180. Během prvních 24 hodin je možné provést další nátěr bez mezibroušení. Po uplynutí této doby je mezibroušení nutné. Mezibroušení před poslední aplikací vrstvy zaručí rovný povrch.
Viskozita podle DIN 4	23 ± 1s	Ředidla	Neředit, lak je připraven k použití.
Doprava a skladování	Lze skladovat až 12 měsíců při teplotě od +5 do +25°C není nebezpečný materiál dle specifikace ADR, Obsahuje alifatické polyisokyanátu. Viz informace dodané výrobcem.		
GIS kód	Xn Zdraví škodlivý W3/DD+		

VOC

2004/42/CE

Závazný limit pro tento produkt dle normy EU

(kat. A/j): 140g/l (2007/2010)

Výrobek obsahuje max 92g/l VOC

(v hotové směsi laku a tužidla)

LOBADUR® WS 2K Duo *lesklý (na dřevo)*

Viz příslušné technické listy pro WS 2K Duo extramatný, matný, polomatný a protiskluzový R9 & protiskluzový R10

Pokyny pro použití:

- Lak protřepejte, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a znovu pořádně protřepejte
- Pokud zpracováváte pouze část objemu, použijte odměrky na přesné odměření poměru laku a tužidla. Zachování přesného poměru je nezbytné pro výslednou kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, použijte kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte klimatické podmínky*.
- Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBADUR®

Pokyny pro aplikaci na parkety a dřevěné podlahy:

1. Vyčistěte a připravte povrch.
2. Naneste základní lak a nechte jej uschnout podle pokynů v technickém listě.
3. Válečkem naneste lak WS 2K Duo.
4. Nechte zaschnout 8 – 10 h.
5. Proveďte mezibroušení pomocí LOBATOOL PerforatedPad P180.
Hrubší abraziva mohou zanechat známky a škrábance, které nemohou být vyrovnány konečným vrstvou laku.
6. Naneste válečkem lak WS 2K Duo.

Doporučené základní laky:

Se schopností minimalizovat slepování bočních hran a zapečetění tanin v tropickém dřevě.

- WS Easy Prime
- PrimaSeal (rozpouštědlový)

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.