

LOBADUR® WS 2K Fusion



Popis produktu

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanovo - pryskyřičné bázi s vysokou konečnou tvrdostí, velkou pružností a vynikající odolností vůči chemickým vlivům.

Oblast použití

Vhodný na parkety a ostatní dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží.

Vlastnosti

- Skvělý poměr cena kvalita
- Snadná a bezpečná aplikace
- Vyvážené vlastnosti

Technická data

Číslo produktu	11471	Spotřeba	Při aplikaci válečkem 100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l)
Stupeň lesku	matný (Cca25*) polomatný (Cca35*) extramatný (Cca10*) Hodnota stupně lesku se měří při 60°C. Tyto údaje jsou nezávislé, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.	Doporučené nářadí	LOBATOOL váleček DeLuxe 120 LOBATOOL váleček Microfaser 100 - 120
Velikost balení	matný, polomatný & extramatný 5 kg - kombinované balení s tužidlem	Doba schnutí	
Balení	Balení: 2 x 5 kg Paleta: 96 x 5 kg	Další nátěr	Po 4-6 h
Obsah pevných látek	36 ± 1% po smíchání	S opatrností pochozí	Po 4-6 h
Viskozita DIN 4	39 ± 1% po smíchání extramatný	mezibroušení	Po 8-10 h
Doprava a skladování	23 ± 1s po smíchání Při teplotách v rozmezí +5 až + 25°C lze skladovat po dobu 12 měsíců. Není nebezpečný materiálem dle klasifikace ADR Obsahuje Alifatické polyisokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Xn Zdraví škodlivý	Lehká zátěž	Po 24 h
GIS kód	W3/DD+	Zcela vytvrzený	Po 5 dnech
		Mezibroušení	
		LOBATOOL perforovaný pad P120 nebo jemnější, nebo brusnou mřížkou P120 a jemnější.	
		Během prvních 24 hodin je možné provést další nátěr bez mezibroušení. Po uplynutí této doby je mezibroušení nutné.	
		Mezibroušení před poslední aplikací vrstvy zaručí rovný povrch.	
		Ředidlo	
		Neředit! Lak je již připraven k použití.	

VOC

2004/42/CE

Závazný limit pro tento produkt dle normy EU

(kat. A/i): 140g/l (2007/2010)

Obsahuje: matný max 68g/l VOC

polomatný contains max 68g/l VOC

extramatný contains max 89g/l VOC

(Po smíchání s tužidlem)



(except extramatný)



(except extramatný)



LOBADUR[®] WS 2K Fusion

Pokyny pro použití:

- Lak dobře protřepejte, smíchejte s tužidlem v poměru 10:1 a znovu důkladně protřepejte.
 - Pokud nepoužijete celé balení, použijte k dodržení správného poměru odměrky LOBATOOL. Dodržení správného poměru je důležité pro výslednou kvalitu laku.
 - Lak nevylévejte přímo na podlahu, použijte LOBATOOL kbelík se sáčkem uvnitř.
 - Spotřebujte do 2 hodin od smíchání.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte klimatické podmínky*.
 - Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBADUR[®]

Pokyny pro aplikaci na parkety a dřevěné podlahy:

1. Připravte a očistěte povrch.
2. Naneste vrstvu základního laku a nechte ji uschnout podle doporučení v technickém listě.
3. Naneste válečkem první vrstvu laku WS 2K Fusion.
4. Nechte zaschnout 8 – 10 h.
5. Proveďte mezibroušení.
6. Naneste válečkem další vrstvu laku WS 2K Fusion.

Doporučené základní laky se schopností minimalizovat slepování bočních a hran a "zapečetění" tanin v tropických dřevinách:

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (rozpouštědlový)

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.