

LOBADUR® 2K Ultra 2.0



Popis produktu

Dvousložkový vodní vrchní lak na bázi polyuretanové pryskyřice s vysokou finální tvrdostí, pružností a odolností vůči chemikáliím.

Oblast použití:

PVC a linoleum, CV, designové podlahy a nevulkanizované pryžové podlahy (EPDM) Pro oblasti s normálním i zvýšeným provozem. Může být použito na podlahy s továrně aplikovanou polyurethanovou povrchovou úpravou, pokud je to povoleno výrobcem podlahy. Není vhodné na vodivé nebo antistatické podlahy. Bezpečnostní podlahy ztrácí certifikaci. Vhodné pro sportovní podlahy. splňuje požadavky na koeficient tření podle DIN 18032.

Vlastnosti

- Bez známek aplikace
- Snižuje přilnavost nečistot
- Nízké nároky na údržbu
- Vyvinut speciálně pro PVC, linoleum, designové podlahy, atd.
- Dobrá ochrana spojů
- Zachovává podklad

Technická Data

Číslo produktu	11042	Spotřeba	Každá aplikace válečkem 50 - 60 g/m ²
Stupeň lesku	extra matný (cca 10*) Hodnota stupně lesku se měří při 60°. Tyto údaje jsou nezávislé, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.	Doporučené nářadí	LOBATOOL váleček DeLuxe 120 LOBATOOL váleček Microfaser 100-120
Možnost balení	5 kg v kombinovaném balení s tužidlem	Doba schnutí	
Balení	Box: 2 x 5 kg Paleta: 96 x 5 kg	Další možný nátěr	po 2 h
Obsah pevných látek	31 ± 1% po smíchání	S opatností pochozí	po 2 h
Viskozita DIN 4	37 ± 1s po smíchání	Lehce zatížitelný	po 24 h
Skladování a přeprava	+5°C až +25°C; skladovatelný 12 měsíců; není nebezpečný materiál dle specifikace ADR; tvrdidlo obsahuje isokyanát; Xi je dráždivý.	Finální tvrdost	po 5 dnech
Gis kód	W 3/DD+	Ředidlo	Neřed'te, produkt je připraven ke zpracování.

VOC

2004/42/CE

Závazný limit pro tento výrobek dle normy EU

(kat. A/j): 140g/l (2007/2010)

Obsahuje max 85g/l VOC

(v hotové směsi laku a tužidla)



LOBADUR[®] 2K Ultra 2.0

Pokyny pro zpracování:

- Lak protřepejte, přidejte tvrdidlo v poměru 5:1 a znovu pořádně protřepejte.
- Pokud zpracováváte pouze část objemu, použijte odměrky na přesné odměření poměru laku a tužidla. Zachování přesného poměru je nezbytné pro výslednou kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, použijte kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Dodržujte klimatické podmínky*.
- Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBADUR[®]

Pokyny pro aplikaci:

Podlahy bez továrně nanesené povrchové úpravy

1. Před aplikací se musí podlahy důkladně vyčistit, odmastit a zbavit všech nečistot, například za použití čistícího stroje a příslušné podložky.
2. Naneste první vrstvu 2K Ultra 2.0
3. Nechte uschnout přibližně. 2 h
4. Naneste druhou vrstvu 2K Ultra 2.0

Podlahy s továrně nanesenou povrchovou úpravou

1. Před lakováním je nezbytné provést základní čištění tak, aby se z povrchu kompletně odstranily všechny přípravky. Jinak by lak špatně přilnul na povrch a mohl by se sloupat.
2. Naneste první vrstvu 2K Ultra 2.0
3. Nechte uschnout přibližně. 2 h
4. Naneste druhou vrstvu 2K Ultra 2.0

Přelakovávání podlahy s továrně nanesenou nebo ručně nanesenou polyuretanovou povrchovou úpravou

1. Před aplikací se musí podlahy důkladně vyčistit, odmastit a zbavit všech nečistot, například za použití čistícího stroje a příslušné podložky.
2. Podlaha musí být přebroušena důkladně pomocí stroje single-disk LOBA Schleifvlies (grid Vlies)
3. Naneste první vrstvu 2K Ultra 2.0
4. Nechte uschnout přibližně. 2 h
5. Naneste druhou vrstvu 2K Ultra 2.0

Doporučená aplikace na PVC/ vinylové podlahy

1. Ověřte vhodnost povrchu k nanesení laku konzultací s výrobcem podlah nebo technickým oddělením LOBA.
2. Povrch jemně přebrouste pomocí LOBATOOL Grid Vlies.
3. Naneste první vrstvu 2K Ultra 2.0
4. Nechte uschnout přibližně. 2 h
5. Naneste druhou vrstvu 2K Ultra 2.0

Aplikace 2K Spielfeldfarbe na sportovní podlahy

Během prvních 48 hodin po lakování je možné barvu aplikovat bez broušení. Jinak je lehké zbroušení podkladu nezbytné.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.