

LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor



Popis produktu

Dvousložkový podlahový olej bez rozpouštědel na bázi rostlinných olejů.

Oblast použití

Pro ošetření (impregnaci) dřevěných podlah. Po přidání tužidla dosáhneme rychlého schnutí. HS 2K ImpactOil vhodný na parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží. Vhodné na dřevěné hračky dle normy DIN EN 71-3.

Vlastnosti

- 100% pevných látek – bez rozpouštědel
- Přírodní saténový vzhled
- Vynikající odolnost proti vodě, vhodné do koupelen, kuchyní a dalších místností vystavené vysoké vlhkosti
- Zvýšená protiskluzová třída R10 dle norem BGR 181 a DIN 51130.
- Snadná a ergonomická aplikace bez potřeby nanášet v kleče
- Úspora času – aplikace v jednom dnu
- Velmi nízká spotřeba

Technická data

Číslo výrobku	10610	Spotřeba	30-60 g/m ² v závislosti na absorpčních vlastnostech podkladu.		
Možnost balení	Transparent 2,5 kg, 0,75 kg Barva 0,75 kg	Doporučené nářadí:			
Balení	Balení: 4 x 2,5 kg Paleta: 120 x 2,5 kg Balení: 4 x 0,75 kg Paleta: 400 x 0,75 kg - včetně tvrdidla -	Transparent	LOBATOOL váleček Microfaser 60-80		
Skladování a přeprava	Výrobek není citlivý na mraz, skladný po dobu 36 měsíců, nejedná se nebezpečný materiál dle specifikace ADR	Barevný	LOBATOOL nerezová špachtle		
Gis kód	Ö 10	Odstranění přebytků	LOBA Speciální béžový pad		
		Doba schnutí transparent	Barevný		
		Pochozí	po 12 h	Pochozí	po 12 h
		Zatížitelný	po 24 h	Zatížitelný	po 48 h
		Plná zátěž	po 5 dnech	Plná zátěž	po 10 dnech

Veškeré použité nástroje a potřeby musí být skladovány v uzavřených nádobách. Brusný prach, hadry apod. kontaminované olejem musí být v kontaktu s vodou v uzamčených nádobách pro případ samovznícení.

V opačném případě a nedodržení pokynu, může dojít k samovznícení.

Uvedená doba schnutí platí při optimálních klimatických podmínkách..

Ředidlo Neředit, produkt je již připraven ke zpracování.

Obsah

Komponent A: modifikované rostlinné oleje (slunečnicový olej, dřevný olej, lněný olej), kyselina křemičitá, sušící látky (bezolovnaté), antioxidanty (bez fenolu a oximu)

Komponent B (tužidlo): alifatické polyisokyanáty

Možnost barev (bez záruky barevnosti)



LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor

Pokyny ke zpracování:

- Před aplikací zajistěte, aby produkt měl teplotu +18°C až +25°C.
 - Olej řádně protřepejte.
 - Přidejte tužidlo do oleje v poměru 10:1.
 - Po smíchání HS 2K ImpactOil bezbarvý s tužidlem je doba zpracovatelnosti 2 hodiny, po smíchání HS 2K ImpactOil Color s tužidlem je doba zpracovatelnosti 1 hodina.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte klimatické podmínky*.
 - Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBASOL[®]

Příprava:

Povrch dřevěné podlahy zbruste správným technickým způsobem. Odstraňte veškerý brusný prach (doporučujeme použít vysavač). Podklad musí být suchý, zbavený veškerých nečistot jako je např. olej, vosk, silikon i staré zbytky z povrchových úprav. Speciálně pro aplikaci barev doporučujeme dodržení veškerých instrukcí "zbroušení barvených dřevěných podlah".

Pokyny pro aplikaci ImpactOil bezbarvý:

Na dřevěné podlahy s extrémně vysokou zátěží

1. Nanést slabou vrstvu HS 2K ImpactOil transparent pomocí válečku Microfaser 60/80.
2. Přibližně 1 hodinu nechat penetrovat.
3. Odstraňte zbytky oleje pomocí LOBA běžového padu.

Pokyny pro aplikaci ImpactOil Color:

Na dřevěné podlahy s extrémně vysokou zátěží

1. Aplikujte slabou vrstvu HS 2K ImpactOilColor pomocí nerezové špachtle
2. Přibližně 20 minut nechat penetrovat.
3. Poté odstraňte zbytky oleje pomocí LOBA běžového padu.
4. Aplikujte slabou vrstvu HS 2K ImpactOilColor pomocí nerezové špachtle.
5. Přibližně 20 minut nechat penetrovat.
6. Poté odstraňte zbytky oleje pomocí LOBA běžového padu.

Pokyny pro aplikaci ImpactOil Color pomocí padu na podlahy s širokými spárami a zkosenými hranami:

1. Aplikujte 2K ImpactOilColor přímo na běžový pad.
 2. Pomocí jednokotoučové brusky s běžovým padem (s olejem) naneste olej 2K ImpactOilColor.
 3. Pomocí jednokotoučové brusky s běžovým padem odstraňte z podlahy přebytečný olej.
 4. Nechte schnout přes noc.
 5. Aplikujte 2K ImpactOilColor přímo na běžový pad.
 6. Pomocí jednokotoučové brusky s běžovým padem (s olejem) naneste olej 2K ImpactOilColor.
 7. Pomocí jednokotoučové brusky s běžovým padem odstraňte z podlahy přebytečný olej.
- Pro více informací o postupu nahlédněte do technického listu pro určitý typ podlah.

Upozornění:

Aplikace pomocí nerezové špachtle je možné v případě, že podlaha je bez mezer a olej neproniká do otevřených spár. V případě vniknutí oleje do spár je doba schnutí mnohem delší. Významný vliv na výslednou barevnost má přírodní barva, struktura, pórovitost dřeva a hrubost zbroušeného povrchu. Doporučujeme otestovat si na malém vzorku barvu pro docílení požadovaného odstínu a spokojenost zákazníka.

Pro odstranění přebytků používejte zásadně speciální LOBA běžové pady!

Pozor!

Ujistěte se, že jste důkladně odstranili všechny přebytky. U některých exotických dřevin může schnutí trvat déle.

LOBASOL[®] HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@LOBA.de nebo na čísle +49 7156 357-0.