

LOBASOL® HS Akzent 100 Oil



Popis produktu

Podlahový olej bez rozpouštědel na bázi rostlinných olejů. Zvýrazňuje strukturu dřeva.

Oblast použití

Vhodný pro impregnaci dřevěných podlah. HS Akzent 100 Oil dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R10 dle normy BGR 181 (norma stanovující hodnotu protiskluznosti pro parkety a dřevěné podlahy v pracovních prostorách jako jsou školy, školky, obchody apod.) a DIN 51130.

Vhodný na dětské hračky dle normy DIN EN 71-3.

Vlastnosti

- Vysoce pevný – bez rozpouštědel
- Zdůrazňuje přirozenou barvu dřeva.
- Vysoká odolnost proti vodě
- Zvýšená odolnost proti skluzu
- Aplikace v jednom dni - pro normální zátěž

Technická data

Číslo produktu.	10601	Spotřeba	30-60 g/m ² v závislosti na absorpčních vlastnostech podkladu
Velikost balení	3l, 0,75l	Doporučené nářadí	LOBATOOL váleček Microfaser 60-80, LOBATOOL nerezová špachtle
Balení	Balení: 6 x 3l Paleta: 180 x 3l	Odstranění přebytků	LOBA běžový pad
Doprava a skladování	Balení: 6 x 0,75l Paleta: 432 x 0,75l	Doba schnutí	Pochozí Po 12 h Lehce zatížitelný Po 24 h Plně zatížitelný Po 10 dnech
GIS kód	Není náchylný na mraz. Lze skladovat po dobu 36 měsíců. Podle klasifikace ADR není nebezpečným materiálem. Ö 10	Ředidlo	Neředit! Olej je připraven k použití.

Veškeré použité nástroje a potřeby musí být skladovány v uzavřených nádobách. Brusný prach, hadry apod. kontaminované olejem musí být v kontaktu s vodou v uzamčených nádobách pro případ samovznícení.

V opačném případě a nedodržení pokynu, může dojít k samovznícení.

Složení

modifikované rostlinné oleje (slunečnicový olej, dřevný olej, lněný olej), kyselina křemičitá, sušící látky (bezolovnaté), antioxidanty (bez fenolu a oximu)

LOBASOL[®] HS Akzent 100 Oil

Pokyny pro použití:

- Před aplikací zajistěte, aby produkt měl teplotu +18°C až +25°C .
 - Olej řádně protřepejte.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte klimatické podmínky*.
 - Větrejte pracovní místnost *.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBASOL[®]

Příprava:

Povrch dřevěné podlahy zbruste správným technickým způsobem. Odstraňte veškerý brusný prach (doporučujeme použít vysavač). Podklad musí být suchý, zbavený veškerých nečistot jako je např. olej, vosk, silikon i staré zbytky z povrchových úprav.

Pokyny pro aplikaci

Normální zatížení – aplikace špachtlí

1. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 pomocí špachtle.
2. Přibližně 20 minut nechat penetrovat.
3. Pomocí jednodotoučové brusky s běžovým padem odstraňte z podlahy přebytečný olej.
4. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 Oil pomocí špachtle.
5. Přibližně 20 minut nechat penetrovat.
6. Pomocí jednodotoučové brusky s běžovým padem odstraňte z podlahy přebytečný olej.

Normální zatížení – aplikace válečkem

1. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 Oil pomocí válečku Microfaser 60/80.
2. Přibližně jednu hodinu nechte penetrovat.
3. Pomocí jednodotoučové brusky s běžovým padem odstraňte z podlahy přebytečný olej.

Vysoké zatížení – aplikace špachtlí

1. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 pomocí špachtle.
2. Ihned odstraňte z podlahy přebytečný olej pomocí jednodotoučové brusky s běžovým padem.
3. Nechte schnout přes noc.
4. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 pomocí špachtle.
5. Ihned odstraňte z podlahy přebytečný olej pomocí jednodotoučové brusky s běžovým padem.

Poznámka:

Ve výše uvedeném postupu je možné na druhou vrstvu použít HS Akzent 100 Wax místo HS Akzent 100 Oil. Před aplikací HS Akzent 100 Wax nechte olej zaschnout přes noc. Při použití HS Akzent 100 Wax podlaha nespĺňuje požadavky na zvýšenou protiskluznost. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě HS Akzent 100 Wax.

Aplikace pomocí nerezové špachtle je možné v případě, že podlaha je bez mezer a olej neproniká do otevřených spár. V případě vniknutí oleje do spár je doba schnutí mnohem delší. Na podlahy se širokými spárami, prkenné podlahy a podlahy se sraženými hranami doporučujeme použít HS 2K ImpactOil.

Pozor!

Ujistěte se, že jste důkladně odstranili všechny přebytky. U některých exotických dřevin může schnutí trvat déle.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@LOBA.de nebo na čísle +49 7156 357-0.

LOBASOL[®] HS Akzent 100 Oil
