

LOBADUR® ProColor

**Barva pro profesionální celoplošné barvení lepených parket a dřevěných podlah.
Je obzvláště vhodná pro listnatá dřeva jako je dub nebo jasan.**

Stupeň lesku:	Odpadá
Balení:	0,75 l
Obsah pevných látek:	9 ± 4% v závislosti na bar. tónu, 37 ± 3% u bílé a papyrus
Viskozita:	Není určena
(Fordův pohárek # 4)	
GIS kód:	G1

Oblast použití: Rozpouštědlový systém pro profesionální barvení parket a dřevěných podlah. Je obzvláště vhodný na listnatá dřeva jako dub nebo jasan s velkými póry ve struktuře dřeva. Při aplikaci na dřeva s malými póry ve struktuře dřeva mohou být znatelné stopy po přebrušování. U tropických dřevin může docházet k penetraci barevných složek ze dřeva na povrch. Z tohoto důvodu doporučujeme nejprve vyzkoušet aplikaci na malém vzorku dřeva. Pro vysokou odolnost a životnost podlahy s ohledem na nemožnost přebrušování při renovaci, doporučujeme po úplném zaschnutí barvy aplikovat vysoce odolné vrchní vodní laky LOBADUR® WS.

Barvy: Afrormosia, Afzelia, Bilinga, Jatoba, Kambala, Ořech, Kouřový dub, Sucupira, Padoek, Panga Panga, Wenge, Bílá, Papyrus. Barvy lze mezi sebou míchat.

Jiné barvy nebo speciální odstíny lze dodat na základě poptávky. V tomto případě se informujte se na dodací a cenové podmínky.

Pokyny na zpracování:

- Materiál dobře protřepejte.
- V rámci zamezení odstínových diferencí při použití většího množství (více balení) je nutné před nanášením smíchat všechna balení ve velké nádobě a řádně promíchat.
- Nanášejte nerezovou špachtlí (nebo LOBATOOL štětcem na nanos oleje) ve velmi tenké vrstvě - jak jen to je možné - a okamžitě zcelte a vyrovnejte strojné pomoci jednotokotoučové brusky a běžového padu. Padujeme až do úplného zcelení barevného povrchu.
- Alternativně můžeme použít na zcelení povrchu bavlněné hadry takové, aby nezanechávaly „chlupy“
- Pracujte po menších plochách
- Při aplikaci LOBADUR® ProColor bílý na dub si vyžádejte konzultaci od výrobce.

Pokyny k nanášení:

1. Podlaha musí být dobře přebrušená, čistá, bez prachu. LOBADUR® ProColor nanášejte po menších plochách.
2. Na zcelení povrchu používejte běžové pady, dokud se nedocílí rovnoměrné plochy. (popř. lze použít hadry)
3. Schnutí
4. Aplikace třech vrstev vodních vrchních laků LOBADUR® WS válečkem.

Doporučené nářadí:

Štětec na olej LOBATOOL	Nerezová špachtle LOBATOOL
	Bavlněný hadr nezanechávající „chlupy“

Spotřeba:

Štětec: 40 – 50 ml/m ² (20 - 25 m ² / l)	Nerezová špachtle: 25 - 30 ml/m ² (33 - 40 m ² / l)
Bílý nebo papyrus cca. 50 ml/m ² (20 m ² /l)	Bavlněný hadr: 30 - 40 ml/m ² (25 - 33 m ² / l)
	Bílý nebo papyrus cca. 50 ml/m ² (20 m ² /l)

Doba schnutí:

Nejdříve doporučujeme přelakování vrchním lakem po 12 hodinách.

Vhodné vrchní laky k přelakování:

<i>Se sníženou tendencí slepování bočních hran</i>	<i>Pro vysokou zátěž</i>	<i>Pro extrémně vysokou zátěž</i>
LOBADUR® WS Global	LOBADUR® WS EasyFinish	LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo

Mezibroušení:

U LOBADUR® ProColor **neprovádějte** mezibroušení!

Ředidlo:

Neředte, materiál je připraven ke zpracování!

Skladování a přeprava:

V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců na suchém a chladném místě. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Je odolný vůči mrazu. Bílý a papyrus - N - jsou nebezpečné pro životní prostředí.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

07.06.2005 DK