

LOBADUR® WS EasyFinish

Jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi s vynikající odolností proti chemickému a mechanickému opotřebení.

Stupeň lesku: matný (cca 20*), polomatný (cca 40*), lesklý (cca 80*)
Balení: matný 5l – polomatný 10l, 5l, 1l – lesklý 5l
Obsah pevných látek: 35 ± 1%
Viskozita: 23 ± 1s
(Fordův pohárek # 4)
GIS kód: W3 – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách)

Oblast použití: Pro parkety a podlahy z tvrdých dřevin s normální až vysokou zátěží. Podle rakouské normy Ö-Norm C 2354 je zařazen do třídy C - nejvyšší úrovně zatížení. Splňuje všechny emisní požadavky podle RAL UZ 38.
Vyhovuje požadavkům pro sportovní povrchy dle DIN 18032
- LOBADUR® WS EasyFinish lesklý
a
- LOBADUR® WS EasyFinish polomat v kombinaci s LOBACARE® Parkettglanz / Sportpolish

Ostatní upozornění:

- Materiál před použitím dobře protřeptejte.
- Nepokládejte materiál přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATool Versiegelungseimer.

Pokyny na zpracování:

1. Aplikace základního laku
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. Natření povrchu vrstvou laku LOBADUR® WS EasyFinish pomocí válečku
4. Schnutí
5. Mezibroušení Natření povrchu další vrstvou laku LOBADUR® WS EasyFinish pomocí válečku
6. Lajnování pomocí 2K lajnovací barvy – pro sportovní povrchy
7. Ošetřování ošetřujícím prostředkem - dle charakteru používání povrchu

Doporučené základní laky:	Se schopností "zapečítit" taniny (pro tropické dřeviny): • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® PrimaSeal (rozpouštědlový)	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran: • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® WS EasyPrime • LOBADUR® WS EasyStart
----------------------------------	---	--

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Micro 100 - 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 ml/m² až 120 ml/m²; vydatnost 1l = 8 - 10 m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do +25°C.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK