



Technický list v. 1/2012

TOPprén Na podlahy PROFI

Charakteristika

Lepidlo na bázi chloroprenového kaučuku s organickými a anorganickými přísadami zvyšujícími lepivost a stabilitu lepidla.

Použití

Kontaktní lepidlo na lepení podlah a obkladů z PVC, korku, dřeva, gumy a textilu, na lepení obkladaček, koberců, soklů a schodišťových profilů na betonový, cementový, dřevěný, keramický a jiný podklad.

Vhodné pod kolečkové židle a podlahové vytápění.

Nevhodné použití

TOPprén není vhodný pro lepení polystyrenu, měkčeného PVC, teflonu, PE a PP.

Technická data

Barva	světle béžová
Vzhled	homogenní
Sušina	22 - 24 %
Viskozita - Ford 8 mm	45 - 60 sec., 20°C
Čas zavadnutí	8 - 20 min. (v závislosti na teplotě a vlhkosti)
Otevřená doba	cca 60 min. (v závislosti na teplotě a vlhkosti)
Tepelná odolnost	+ 80°C
Spotřeba	250 - 350 ml / m ²
Zatížitelnost	ihned
Záruční doba	12 měsíců

Návod na použití

Před použitím je nutné lepidlo důkladně promíchat! Lepené plochy důkladně odmastěte a zdrsňte. Tenkou vrstvu lepidla naneste štětcem, zubovou stěrkou nebo válečkem na obě plochy. Potom nechejte lepidlo 8 - 20 minut zaschnout, to znamená odvětrat prchavé složky lepidla. Intenzivně větrejte. Na pórovitých materiálech je doba zasychání kratší, na nesavém materiálu delší. Proto jako první natíráme méně savou plochu. Dobu zavadnutí kontrolujeme dotykem. V čase zavadnutí je lepidlo na dotyk téměř suché. Když je lepidlo suché na obou plochách, spojte je. Krátce ale silně přitlačte. Na pevnost spoje je důležitá síla tlaku.

Při lepení na velmi savý materiál (beton) doporučujeme použít nejdříve penetrační nátěr smíchaný s TOPprén Ředidlem v poměru 1:2. Zvýší se tím přilnavost a sníží spotřeba. Na čištění použijte TOPprén Ředidlo.

Bezpečnostní opatření

Dodržovat bezpečnostní opatření podle Bezpečnostního listu. Lepidlo obsahuje rozpouštědla. Nepracujte v blízkosti ohně, zdrojů tepla a jiskření! Při práci je nutné používat ochranné rukavice, nejíst, nepít a nekouřit! Směs výparů se vzduchem výbušná!

Při práci prchají z lepidla rozpouštědla, proto je nutné intenzivní větrání. Technickými opatřeními musí být dosažený takový stav, že nebudou překročené přípustné koncentrace škodlivin v prac. prostředí.

Čištění

Použitě náradí očistěte TOPprén Ředidlem, přeteklé lepidlo očistěte TOPprén Ředidlem nebo seškrábnutím krepou (kaučukovou deskou).

Balení

Lakované plechovky 1 - 3,4 - 4,5 - 10 l - 20 l. Všechny obaly odpovídají pro přepravu ADR / RID.

Odolnost

Spoj odolává vodě a běžným chemikáliím.

Skladování

Skladovat v původních uzavřených obalech a v prostorách na to určených, odpovídajících normě ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - provozy a sklady. Skladovací teplota + 5 - 25°C. Chraňte před mrazem!

Upozornění

Výrobce plně odpovídá za kvalitu výrobku a zaručuje, že výrobek v záruční době je shodný se specifikací podle tohoto Technického listu. Vzhledem na rozdílné podmínky na stavbách, a protože nemáme jako výrobce vliv na podmínky při práci a na její odborné provedení, nemůžeme převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu práce. Kvalita práce proto záleží na Vašem posouzení přípravy podkladu a správném použití výrobku. V případě pochybností vykonajte vlastní zkoušky nebo si od nás vyžádejte technickou podporu před aplikací.

Uvedené informace jsou založené na současném poznání, zkušenostech a testování výrobce. Zároveň si výrobce vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením tohoto listu všechny předcházející ztrácejí platnost.

Aktualizace 01.06.2011

Revize 01.10.2012