


## Informace o produktu: Tvrdý voskový olej Efekt stříbrná č.3091

( vnitřní použití )



### Tvrdý voskový olej – stříbrný efekt Osvědčený tvrdý voskový olej pro zvláštní efekty



3091 Stříbrná

#### Popis produktu:

Efektivní transparentně barevný nátěr na dřevo, který originálně kombinuje přednosti a výhody olejů a vosků v jednom výrobku a díky obsaženým pigmentům poskytuje ošetřenému dřevu unikátní vzhled.

Osmo Tvrdý voskový olej – stříbrný efekt je odolný vůči vodě a nečistotám, odolný vůči otěru a vytváří na dotyk příjemný povrch. V porovnání s běžnými nátěrovými hmotami vytváří přírodní oleje a vosky stejnoměrný a příjemný hladký povrch.

Snadno aplikovatelný, bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrousování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky EN 71.3)

#### Doporučené použití:

Osmo Tvrdý voskový olej – stříbrný efekt je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu tmavých dřevěných podlah (kouřový dub, ořech apod.) nebo podlah, které jsou ošetřené tmavými nátěry; je vhodný i pro ošetření tmavého nábytku.

#### Složení:

Na bázi přírodních olejů a vosků (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafinů, pigmentů způsobujících „stříbrný“ efekt, sikativ (sušidel) a vodu odpuzujících přídavných látek. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/i, 500 g/l). Maximální obsah VOC ve výrobku je 500 g/l. Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost:	0,9 – 0,93 g/cm <sup>3</sup>
viskozita:	25 - 30 s (DIN EN ISO 2431/4 mm, tixotropní)
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplota vzplanutí:	> 56 °C (DIN EN ISO 2719)

## Informace o produktu: Tvrdý voskový olej Efekt stříbrná č.3091

( vnitřní použití )

### Skladování:

5 let a déle, je-li výrobek skladován v dobře uzavřeném obalu na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24-36 hodin před vlastní aplikací.

### Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokrytý námrazou (vlhkost max. 18 %). Osmo Tvrdý voskový olej – stříbrný efekt je připraven k přímému použití, není třeba ho ředit. Dobře před použitím promíchejte. Důkladně očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky. Při broušení obecně doporučujeme nosit protiprachovou masku.

Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo Tmelem na dřevo. Před aplikací nátěru pečlivě obruste dřevěný povrch hrubým smirkovým papírem – na závěr přebruste papírem s hrubostí P120-150 pro podlahy, pro nábytek P180-240. Před aplikací nátěru povrch pečlivě očistěte od brusného prachu.

Výsledný vrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

### Zpracování:

Tmavá dřeva: Přípravek naneste na čisté a suché dřevo v tenké vrstvě Osmo podlahovou stěrkou, Osmo pevným podlahovým kartáčem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu cca 24 hodin, během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Po zaschnutí aplikujte druhý nátěr Osmo Tvrdým voskovým olejem bezbarvým.

Světlá dřeva: Pro dosažení požadovaného efektu ošetřete nejprve dřevo Osmo Dekoračním voskem černým (3169), který rozetřete podlahovým kartáčem ve směru vláken dřeva a pečlivě vetřete bílým leštícím padem. Nechte zaschnout po dobu cca 24 hodin, během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Po zaschnutí aplikujte nátěr Osmo Tvrdým voskovým olejem – stříbrný efekt – přípravek naneste podlahovým kartáčem po směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Ponechte 24 hodin zaschnout, po zaschnutí aplikujte druhý nátěr Osmo Tvrdým voskovým olejem bezbarvým v tenké vrstvě.

### Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

### Doba schnutí:

Přibližně 24 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Po cca 2 – 3 týdnech je nátěr zcela vytvrzen.

### Vydatnost:

1 l vystačí při jednom nátěru na 30 m<sup>2</sup>. Vydatnost závisí významně na charakteru dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.

### Upozornění:

Olej podtrhne přirozený barevný odstín dřeva (permanentně mokrá vzhled). Příliš vydatné nanesení produktu a nedostatečné větrání způsobují prodloužení doby schnutí.

Pro tmavé typy dřeva a pro tvrdé dřevo s vysokým podílem obsažených látek (jako je wenge, merbau, jatoba apod.) použijte Osmo Čistý vosk, doporučujeme provedení zkušebního nátěru.

Pozor: Pro skříňové police a zásuvky proveďte maximálně jeden nátěr textilií v tenké vrstvě. Pro světlá dřeva bez použití tmavého základu je efekt stříbrné barvy prakticky neviditelný.

## Informace o produktu: Tvrdý voskový olej Efekt stříbrná č.3091

( vnitřní použití )

### Bezpečnostní pokyny:



#### VAROVÁNÍ

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

**Pozor:** Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

#### Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

#### Barevnost:

3091 Stříbrný

#### Balení:

0,75 l; 2,50 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.

Verze 04/16

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

**Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici** – kontakt naleznete na našich [www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)



Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :  
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)