


# WINDSOR

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool met structuur Tufté, 1/10" velours bouclé avec structure Getuftet, 1/10" strukturierte Schlinge Tufted, 1/10" loop pile with structure				
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool				
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP				
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Vlies Feutre Vliesrücken Fleece	Actionback	1549 4 + 5 m	Steen Pierre Stein Stone	1550 4 + 5 m Honing Miel Honig Honey
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	5 mm	1551 4 + 5 m	Tarwe Blé Weizen Wheat	8112 4 + 5 m Beige Beige Beige Beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8,5 mm	7,5 mm	8122 4 + 5 m	D. beige Beige foncé D. beige D. beige	8202 4 + 5 m Wit Blanc Weiss White
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	130 000/m <sup>2</sup>	130 000/m <sup>2</sup>	8280 4 + 5 m	Bruin Brun Braun Brown	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	830 g/m <sup>2</sup>	830 g/m <sup>2</sup>			
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 100 g/m <sup>2</sup>	2000 g/m <sup>2</sup>			
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	DIN 52612 0,16 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch)	DIN 52612 0,14 m <sup>2</sup> K/W (theoretisch)			
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : licht gebruik Usage d'habitation modéré Wohnen : leichte Beanspruchung Domestic : light duty				

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !  
 Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.



VLIES



ACTIONBACK

